

Tencuiala decorativa silicatica premium de fatada K/R

Tencuiala decorativa respirabila, cu tensiuni reduse



Descriere

Tencuială de fațadă minerală silicatica conform DIN EN 15824 realizată din materii prime minerale precum marmură, calcar și cuarț, protejată împotriva algelor și a atacurilor fungice prin protecția filmului încapsulat. Foarte uzitat la cladiri vechi, restaurari, monumente, fatade expuse la umezeala, etc.

Caracteristici

Non-peliculogen și microporos, foarte permeabil la CO₂ și vapori de apă pentru substraturi minerale și organice. Rezistent la alcali și nesaponificabil.

Aplicare

A se folosi ca strat final peste substraturile:

Ciment

var-, tencuieli pe baza de ciment-var din categoria CSII, CS III și CS IV (în prealabil MG P II și P III) pentru renovarea tencuielilor fatadelor peste straturile minerale de întărire sau driscuite. Peste sistemele de izolare termică după aplicarea straturilor suport.

Toate substraturile trebuie să fie uscate, portante, curate și fără reziduri care să împiedice aderența materialului.

Consum

K1.5 aprox. 2.7 kg/m²

R2 aprox. 3.0 kg/m²

K2 aprox. 3.0 kg/m²

R3 aprox. 3.8 kg/m²

K3 aprox. 3.8 kg/m²

MP aprox. 2.0 – 4.0 kg/m²

Date tehnice

Clasificare

Tencuieli exterioare conform EN 15824 cu lianți organici

Densitate

aprox. 1.8 kg/m²

Aderența

>= 0.3 MP conform EN 1542

Perm. la vapori de apă S_d

Class V₁ (high) conform EN ISO 7783-2

Absorbția apei

Class W₃ (low) conform EN 1062-3

	
HUMA FARBEN GmbH D-73563 Mögglingen	
11	
DIN EN 15824 Plaster with organic binders for outdoor use	
Water vapour permeability	V1 high
Water absorption	W2 low
Adhesive strength	>= 0.3 N/mm ²
Durability (frost resistance)	KLF
Thermal conductivity λ10dry,mat	KLF
Reaction to fire	A2-s1, d0
Product	Silicate Facade Plaster

Prelucrare

Materialul poate fi prelucrat după o amestecare pe viteză joasă cu un malaxor. Dacă este necesar, puteți să ajustați consistența materialului cu puțină apă. Se aplică cu o gletieră din oțel inoxidabil sau cu pompa până la grosimea bobului și finisat cu o gletieră din plastic. Finisajele aspre pot fi obținute folosind și driscuind cu bucăți de lemn sau polistiren.

Curățați sculele după terminarea lucrărilor cu apă. Pentru a evita acumularea și defectele structurale ale tencuielilor, lucrați cât mai rapid și ud și folosiți cât o mână de lucru mai mare pentru suprafețe mari. Folosiți numai materiale cu același număr de lot pe suprafețe continue sau mixați materialele cu numere de lot diferite înainte. Acoperiți cu atenție suprafețele adiacente. Spălați imediat stropii cu multă apă. Nu folosiți materialul când temperatura clădirii sau de afară este sub +5°C, precum și pe suprafețe luminate direct de razele soarelui sau când se așteaptă temperaturi de îngheț pe timpul nopții.


Tencuiala silicatica de fatada K/R/MP

Breathable low-tension decorative plaster

Trebuie acordata o atentie amanuntita:

VOB, partea C, DIN 18363, secțiunile 2 și 3, precum și buletinele BFS pentru zonele de lucru relevante.



Suprafata de acoperire	De regulă, nu este necesară o acoperire suplimentară. Dacă este necesar, un strat de vopsea de fațadă poate fi aplicat după ce tencuiala s-a uscat..
Forma de livrare	25 kg galeata (24 galeți/palet)
Depozitare	A se păstra bine închis, într-un loc răcoros și fără îngheț.
Referinta	Protejați-va ochii și pielea. Giscode: M-SFO1
Serviciu de consultanta	Informațiile furnizate în această foaie de date sunt numai instrucțiuni generale. Dacă apar întrebări tehnice într-o anumită aplicație, vă rugăm să contactați biroul nostru de vânzări.
Optica	Tencuială de grâu (K)(bob de orez) sau structură canelată(scoarta de copac).
Culoare	Alb sau nuanțat cu pigmenti anorganici
Optiuni	 AF – Additional equipment against algae and fungal attack

Toate informațiile din această publicație se bazează pe experiență, teste și încercări. O garanție pentru validitatea generală a datelor și declarațiilor individuale sunt excluse cu privire la diferite condiții de prelucrare și șantier. Trebuie respectate regulile tehnice general recunoscute și tehnice de construcții, precum și standardele de aplicare și instrucțiunile trebuie observate. Edițiile anterioare nu sunt valide cu publicarea acestei publicații. Ne rezervăm dreptul de a face modificări în sfera de aplicare a dezvoltărilor ulterioare ale produselor și aplicațiilor.

Vă rugăm să consultați paginile noastre de internet pentru cele mai recente informații. Pentru toate tranzacțiile comerciale, termenii și condițiile noastre actuale de vânzare și livrare.

REFLEX COLOR
RO 18707552
str. Calea Aradului 4/A
Complex Luceafarul
410223 - Oradea
Bihar, Romania
office@reflexcolor.ro
www.reflexcolor.ro

- vision and quality -


Reflex Color