



Informatii tehnice

Conti® Classic Primer

Grund puternic solid, de aderenta, ca strat premergator pentru vopsiri de calitate

Descrierea produsului

Proprietati Grund de aderenta fara compusi aromatici, pe baza de rasini alchidice, ca strat premergator pentru lucrari de vopsire de inalta calitate in interior si exterior, pentru fier, otel, aluminiu, plastic dur si placari de lemn.



- Contine solventi
- Uscare rapida
- Pentru interior si exterior
- Capacitate buna de acoperire si umplere



Date tehnice

Forma de livrare	Alba	Greutate specifica	Circa 1,565 g/cm ³
Grad de luci	Mat	Pastrare [2]	In loc racoros si uscat circa 1 an
Domeniul de utilizare	Interior si exterior	Cod produs F+L	M-LL02
Marimea ambalajelor	1l; 2,5 l	Valoare limita EU-VOC	(Cat. A/f Wb): 500 g/l VOC (2010). Proportia VOC este de maxim 500 g/l.
Consum [1]	100-150 ml/m ²	Cod deseu [3]	17 07 01 (uscat), 08 01 11 (lichid)

[1] Valorile indicate privind consumul sunt valori orientative neobligatorii per proces de lucru pe o suprafata neteda. Valorile exacte ale consumului trebuie determinate printr-o vopsire de proba pe constructia ce urmeaza a fi vopsita, dupa realizarea lucrarilor de pregatire.

[2] A se pastra in ambalajul original, nedeschis. A se inchide bine dupa utilizare.

[3] Va rugam sa respectati si celelalte informatii din capitolul Indicatii/Eliminare!

Baza liantului

Rasina alchidica

Date privind utilizarea si aplicarea

Suprafata Suprafata trebuie sa fie rezistenta, curata, uscata, lipsita de ulei si grasimi. Suprafetele trebuie pregatite conform cerintelor, adecvat tipului lor si trebuie grunduite corespunzator. Respectati VOB, Partea C, DIN 18363, al. 3. Lemn nou, lemn moale crud (pin, molid, larice); protejati impotriva albastrellii zonele cu suprafata cruda, erodate de vreme, cu **Conti® Tekton® IG**. Pretratati fierul si metalele corodate sau expuse corodarii cu **Conti® Classic Allgrund**. Se poate colora cu **Conti ProfiColor® Farbmischsystem** sau cu paste de colorare si concentrate adecvate materialelor cu continut de solventi. Adaosurile modifica proprietatile specifice ale produselor, de aceea inainte de utilizare verificati daca acestea sunt adecvate si vopsiti o suprafata de proba.

Colorarea materialului Materialul este pregatit pentru utilizare. Agitati inainte de utilizare si dupa utilizare inchideti bine ambalajul.

Pregatirea materialului Vopsire sau roluire. Temperatura materialului, a aerului ambient si a suprafetei minim 5°C (domeniul ideal 10 pana la 25°C), umiditate relativa a aerului ≤80%.

Aplicare Nu aplicati in caz de radiatii solare directe, ploaie, umezeala extrem de mare (ceata) sau vant puternic. La nevoie montati prelate tip plasa pe schele. Atentie in cazul pericolului aparitiei inghetului nocturn.



Informatii tehnice

Conti[®] Classic Primer

Grund puternic solid, de aderență, ca strat premergător pentru vopsiri de calitate

Timpi de uscare

Uscat la praf	Uscat la atingere	Slefuibil	Revopsibil
4,5 ore	6 ore	16 ore	16 ore

La 23°C și 50% umiditate relativă a aerului. În cazul în care vremea este răcoroasă, umedă și în cazul unor grosimi mai mari ale stratului pastrati timpi de uscare mai lungi.

Curatarea uneltelor

În timpul pauzelor de lucru pastrati uneltele în material sau sub apă. După utilizare dispozitivele de lucru trebuie curatate imediat cu **Lösol[®] Terpentinersatz** sau **Lösol[®] 2010**.

Indicatii

De respectat în mod special

Respectati VOB, Partea C, DIN 18363 al. 3, fisele tehnice BFS corespunzătoare, fisele de securitate UE corespunzătoare. În cazuri dificile solicitati consultanta.

Siguranta

Lichidul și vaporii sunt inflamabili. În caz de înghitire daunează sănătății. În caz de înghitire și pătrundere în căile respiratorii poate fi letal. Daunează sănătății în cazul contactului cu pielea. Poate provoca reacții alergice ale pielii. Provoacă daune grave ale ochilor. Poate provoca somnolență și amețea. Se presupune că poate provoca cancer (indicați calea de expunere dacă este dovedit în mod concludent că acest pericol nu există la nicio altă cale de expunere). Poate dauna organelor (sau numiți toate organele afectate, dacă sunt cunoscute) (indicați calea de expunere dacă este dovedit în mod concludent că acest pericol nu există la nicio altă cale de expunere).

Sfat: Protejați, curățați și întrețineți pielea Dvs. cu produse **Kluth Hautschutzsystem**.

Marcaje

Contine: 2-Butanonoxima, carboxilat de cobalt. Poate provoca reacții alergice. Respectati fișa tehnică de securitate.

Eliminare

Resturile lichide pot fi eliminate cu sistemul **REMA[®]-System** sau cu respectarea prevederilor autoritatilor privind eliminarea deșeurilor (cod deșeu 08 01 11). Resturile uscate se vor elimina conform prevederilor autoritatilor privind eliminarea deșeurilor (cod deșeu 17 07 01).

Consultanta tehnica

În cuprinsul acestor Informatii tehnice nu pot fi prezentate toate problemele legate de tehnicile de vopsire. Dacă apar alte întrebări cu caracter tehnic, puteți obține consultanță tehnică contactând: e-mail: awt@conticoatings.com sau tel: +49 (0) 208 9948-156. Cea mai nouă versiune a Informatiilor tehnice o puteți descărca pe <http://produkte.conticoatings.com/4005941044881> sau cu Smartphone-ul (scanați codul QR).

Observatie

Datele din acest document au la bază cunoștințele și experiențele noastre actuale. Din cauza multiplelor influențe din timpul prelucrării și utilizării produselor noastre, aceste date nu exonerează utilizatorul de realizarea testelor și verificărilor proprii. Datele prezentate nu oferă o garanție juridică cu caracter obligatoriu privind anumite proprietăți sau o anumită adecvabilitate pentru un domeniu concret de utilizare. Toate drepturile de proprietate precum și legile și prevederile existente trebuie respectate pe propria răspundere de către clienții produselor noastre.