



Informatii tehnice

Conti® Classic Satin

Vopsea puternic solida, lucioasa pentru lucrari de vopsire de inalta calitate

Descrierea produsului

Proprietati

Vopsea lucioasa pe baza de rasini sintetice, fara compusi aromatici, pentru vopsirea suprafetelor pregatite, pentru interior si exterior.
Putere mare de acoperire, parcurgere exceptionala, grad excelent de umplere, luciu stabil, usor de prelucrat, rezistent la socuri, lovituri si intemperii.



- Contine solventi
- Pentru interior si exterior
- Grad inalt de acoperire
- Parcurgere exceptionala



Date tehnice

Forma de livrare	Alba	Greutate specifica	Circa 1,565 g/cm ³
Grad de luciu	Lucios	Pastrare [2]	In loc racoros si uscat circa 1 an
Domeniul de utilizare	Interior si exterior	Cod produs F+L	M-LL01
Marimea ambalajelor	1l; 2,5 l	Valoare limita EU-VOC	(Cat. A/f Wb): 300 g/l VOC (2010).
			Proportia VOC este de maxim 300 g/l.
Consum [1]	100-125 ml/m ²	Cod deseu [3]	17 07 01 (uscat), 08 01 11 (lichid)

[1] Valorile indicate privind consumul sunt valori orientative neobligatorii per proces de lucru pe o suprafata neteda. Valorile exacte ale consumului trebuie determinate printr-o vopsire de proba pe constructia ce urmeaza a fi vopsita, dupa realizarea lucrarilor de pregatire.

[2] A se pastra in ambalajul original, nedeschis. A se inchide bine dupa utilizare.
[3] Va rugam sa respectati si celelalte informatii din capitolul Indicatii/Eliminare!

Baza liantului

Rasina alchidica

Date privind utilizarea si aplicarea

Suprafata

Suprafata trebuie sa fie rezistenta, curata, uscata, lipsita de ulei si grasimi. Suprafetele trebuie pregatite conform cerintelor, adecvat tipului lor si trebuie grunduite corespunzator. Respectati VOB, Partea C, DIN 18363, al. 3.

Lemn nou, lemn moale crud (pin, molid, larice); protejati impotriva albastreii zonele cu suprafata cruda, erodate de vreme, cu **Conti® Tekton® IG**.

Pretratati fierul si metalele corodate sau expuse corodarii cu **Conti® Classic Allgrund**. Pentru prevopsire utilizati **Conti® Classic Primer**.

Colorarea materialului

Se poate colora cu **Conti ProfiColor® Farbmischsystem** sau cu paste de colorare si concentrate adecvate materialelor cu continut de solventi. Aditivii modifica proprietatile specifice ale produselor, de aceea inainte de utilizare verificati daca acestea sunt adecvate si vopsiti o suprafata de proba.

Pregatirea materialului

Materialul este pregatit pentru utilizare. Agitati inainte de utilizare si dupa utilizare inchideti bine ambalajul.

Raport de amestec la adaugarea **Conti® Classic Härter**:

Vopseaua de baza – intaritor: 5:1

2.500 ml **Conti® Classic Satin** + 250 ml **Conti® Classic Härter**

1.000 ml **Conti® Classic Satin** + 100 ml **Conti® Classic Härter**

Aplicare

Vopsire sau roluire. Temperatura materialului, a aerului ambient si a suprafetei minim 5°C (domeniul ideal 10 pana la 25°C), umiditate relativa a aerului ≤80%.

Nu aplicati in caz de radiatii solare directe, ploaie, umezeala extrem de mare (ceata) sau vant puternic. La nevoie montati prelate tip plasa pe schele. Atentie in cazul pericolului aparitiei inghetului nocturn.



Informatii tehnice

Conti[®] Classic Satin

Vopsea puternic solida, lucioasa pentru lucrari de vopsire de inalta calitate

Timpi de uscare

Uscat la praf	Uscat la atingere	Prelucrabil	Uscare totala
5 ore	8 ore	24 ore	Circa 7 zile

La 23°C si 50% umiditate relativa a aerului. In cazul in care vremea este racoroasa, umeda si in cazul unor grosimi mai mari ale stratului pastrati timpi de uscare mai lungi.

Curatarea uneltelor

In timpul pauzelor de lucru pastrati uneltele in material sau sub apa. Dupa utilizare dispozitivele de lucru trebuie curatate imediat cu **Lösol[®] Terpentinersatz** sau **Lösol[®] 2010**.

De respectat in mod special

Respectati VOB, Partea C, DIN 18363 al. 3, fisele tehnice BFS corespunzatoare, fisele de securitate UE corespunzatoare.
In cazuri dificile solicitati consultanta.

Indicatii

De respectat in mod special

Respectati VOB, Partea C, DIN 18363 al. 3, fisele tehnice BFS corespunzatoare, fisele de securitate UE corespunzatoare.

In cazuri dificile solicitati consultanta.

In cazul nuanțelor deschise sau albe, din cauza lipsei luminii naturale (radiatii UV insuficiente), a caldurii si/sau a influentelor chimice, cum ar fi vapori ai substantelor de curatare, adezivilor, vopselelor, materialelor de etansare, poate sa apara o ingalbenire a suprafetei. Acest fenomen este tipic la vopselele pe baza de rasini alchidice si nu reprezinta o deficiente a produsului. Vezi si Fisa tehnica BFS nr. 26.

Siguranta

Vaporii pot provoca somnolenta si ameteala. Pastrati resturile si recipientii intr-un mod sigur. Utilizati numai in zone bine aerisite. Evitati contactul direct cu ochii. Inchideti etans recipientii si nu amestecati cu alte produse. Nu lasati sa ajunga in mediul inconjurator. Acoperiti pardoselele in timpul utilizarii.

Marcaje

Contine: 2-Butanonoxima, carboxilat de cobalt. Poate provoca reactii alergice. Respectati fisa tehnica de securitate.

Eliminare

Resturile lichide pot fi eliminate cu sistemul **REMA[®]-System** sau cu respectarea prevederilor autoritatilor privind eliminarea deșeurilor (cod deseu 08 01 11). Resturile uscate se vor elimina conform prevederilor autoritatilor privind eliminarea deșeurilor (cod deseu 17 07 01).

Consultanta tehnica

In cuprinsul acestor Informatii tehnice nu pot fi prezentate toate problemele legate de tehnicile de vopsire. Daca apar alte intrebari cu caracter tehnic, puteti obtine consultanta tehnica contactand: e-mail: awt@conticoatings.com sau tel: +49 (0) 208 9948-156. Cea mai noua versiune a Informatiilor tehnice o puteti descarca pe <http://produkte.conticoatings.com/4005941042122> sau cu Smartphone-ul (scanati codul QR).

Observatie

Datele din acest document au la baza cunostintele si experientele noastre actuale. Din cauza multiplelor influente din timpul prelucrării si utilizării produselor noastre, aceste date nu exonereaza utilizatorul de realizarea testelor si verificarilor proprii. Datele prezentate nu ofera o garantie juridica cu caracter obligatoriu privind anumite proprietati sau o anumita adecvabilitate pentru un domeniu concret de utilizare. Toate drepturile de proprietate precum si legile si prevederile existente trebuie respectate pe propria raspundere de catre clientii produselor noastre.