



## Informatii tehnice

# Conti® Classic Regutop Satin

Lac solid ventilant pentru lucrari de vopsire de inalta calitate pentru lemn

### Descrierea Produsului

**Proprietati** Lac de rășină sintetică, ventilant, fără arome, pentru sisteme de acoperire pe componente din lemn stabile dimensional, în interior și în exterior..  
Regleaza umiditatea, este mata, rezistenta la intemperii, usor de lucrat.



- contine solventi
- pentru interior si exterior
- regleaza umezeala
- Gund, intermediar si top



### Date Tehnice

<b>Culoare</b>	alb	<b>Greutate Specifica</b>	aprox. 1,285 g/cm <sup>3</sup>
<b>Grad de luciu</b>	semi lucios	<b>Depozitare [2]</b>	racoros si uscat
<b>Domeniul de utilizare</b>	Interior si exterior	<b>Cod Produs F+L</b>	M-LL01
<b>Marimea ambalajelor</b>	1 l, 2,5 l	<b>Valoare Limita EU-VOC</b>	(cat. A/d): 300 g/l VOC (2010) la VOC-proportia max. 300 g/l.
<b>Consum [1]</b>	120 - 150 ml/m <sup>2</sup>	<b>Cod Deseu [3]</b>	17 07 01 (uscat), 08 01 11 (umed)

[1] Valorile de consum declarate sunt valori de ghidare neobligatorii pe fiecare pas de lucru pe o suprafață netedă. Valorile exacte ale consumului trebuie stabilite pe componentul care trebuie acoperit, luând în considerare toate lucrările preliminare, prin intermediul unui strat de testare.

[2] Poate fi depozitat în recipientul original nedeschis. Închideți bine după utilizare.

[3] Vă rugăm să rețineți informații suplimentare la Note / Eliminare!

**Compozitie** Rasina Alchidica

### Date privind utilizarea si aplicarea

- Suprafata** Potrivit pentru orice suprafata pretatata corespunzator. Respectați VOB, partea C, DIN 18363 și fișele tehnice corespunzătoare BFS. Substratul trebuie să fie stabil, uscat și fără uleiuri sau grasimi, pregătit pentru aplicarea lacului.  
In cazul in care lemnul nou, lemnul moale brut (pin, molid, zada) prezinta pete crude, pete albastre, alterate va recomandam folosirea grundului **Conti® Tekton® IG**. Umiditatea din lemn nu este permisa sa fie mai mare de 15%.  
Pre-tratați fierul și metalul corodat și predispus la coroziune cu **Conti® Classic Allgrund**.
- Colorarea materialului** Poate fi colorat cu sistemul de amestecare a culorilor Conti ProfiColor® sau cu paste concentrate de nuanțare adecvate pentru materiale pe bază de solvenți. Aditivii modifică proprietățile specifice produsului, deci verificați compatibilitatea înainte de utilizare și creați o zonă de probă.
- Pregatirea materialului** Materialul este pregătit pentru utilizare. Se amestecă bine înainte de utilizare și se închide din nou după utilizare.
- Prelucrare** Folositi pensula sau rola. Temperatura materialului, a aerului circulant și a substratului sa fie de cel puțin 5 ° C (în mod ideal Interval de la 10 la 25 ° C), umiditate relativă ≤ 80%. Nu utilizati în lumina directă a soarelui, ploaie, umiditate extrem de ridicată (ceață) sau în vânt puternic. Dacă este necesar, atașați o prelată peste schela. Feriți-vă de pericol de înghet pe timpul nopții.
- Curatarea sculelor** Păstrați uneltele în material sau sub apă în timpul pauzelor de lucru. Curățați echipamentul imediat după utilizare cu înlocuitor de terebentină Lösol® sau Lösol® 2010.

### Chemische Werke Kluthe GmbH

#### Administratie

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: [info@kluthe.com](mailto:info@kluthe.com)

#### Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)



Informatii Tehnice

# Conti<sup>®</sup> Classic Regutop Satin

Lac solid ventilant pentru lucrari de vopsire de inalta calitate pentru lemn

## Timpi de uscare

atingere	apasare	revizuire	intarire
4 ore	8 ore	24 ore	aprox. 7 zile

La 23 ° C și 50% umiditate relativă. Pe vreme rece și umedă și straturi groase, respectați un timp de uscare corespunzător mai lung..

## Indicatii

### Eticheta

Conține 2-butan oximă, carboxilat de cobalt. Poate provoca reacții alergice. Respectați fișa cu date de siguranță.

### Besonders zu beachten

Respectati VOB, partea C, DIN 18363, secțiunea 3, fișele de date BFS corespunzătoare, UE corespunzătoare și fișele cu date de securitate.

Obțineți sfaturi în cazuri dificile.

În cazul nuanțelor deschise sau albe, lipsa luminii de zi (UV insuficient iradiere), de la caldura și/sau influențe chimice, cum ar fi fumuri, agenți de curățare, adezivi, vopselele sau substantele de etansare, provoacă îngălbenirea suprafeței. Acest lucru este tipic pentru materialul utilizat în vopselele de rasina alchidica, și nu reprezintă un defect al produsului. Vezi și prospectul BfS nr. 26

### Eliminare

Reziduurile lichide de vopsea pot fi eliminate prin sistemul REMA® luând în considerare reglementările oficiale în vigoare (cod deseuri 08 01 11). Reziduurile uscate de vopsea trebuie îndepărtate în conformitate cu eliminarea oficială a deseurilor (cod deseuri 17 07 01).

### Siguranta

Vaporii pot provoca somnolență și amețeli. Deseurile și containerele trebuie eliminate în mod securizat. Se utilizează doar în zone bine ventilate. Conține 2-butan oximă; Carboxilat de cobalt. Poate provoca reacții alergice. Păstrați recipientul bine închis și nu combinați conținutul cu alte produse. Nu eliminați în mediul inconjurător! Acoperiți suprafețele de podea atunci când aplicați produsul.

### Consultanta Tehnica

În cuprinsul acestor informații nu pot fi prezentate toate problemele legate de tehnicile de vopsire. Dacă apar alte întrebări cu caracter tehnic, puteți obține consultanță tehnică contactând:

E-Mail: [awt@conticoatings.com](mailto:awt@conticoatings.com) sau Tel: +49 (0) 208 9948-156.

Cea mai nouă versiune a informațiilor tehnice o puteți descărca pe <http://produkte.conticoatings.com/4005941048834> sau cu Smartphone (QR-Code scanare).

### Observatie

Datele din acest document au la baza cunoștințele și experiențele noastre actuale. Din cauza multiplelor influențe din timpul prelucrării și utilizării produselor noastre, aceste date nu exonerează utilizatorul de realizarea testelor și verificărilor proprii. Datele prezentate nu oferă o garanție juridică cu caracter obligatoriu privind anumite proprietăți sau o anumită adecvabilitate pentru un domeniu concret de utilizare. Toate drepturile de proprietate precum și legile și prevederile existente trebuie respectate pe propria răspundere de către clienții produselor noastre.

## Chemische Werke Kluthe GmbH

### Administratie

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: [info@kluthe.com](mailto:info@kluthe.com)

### Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)