



Informatii Tehnice

ContiPur[®] ThermoGloss

Vopsea lucioasă pentru radiatoare pe bază de poliuretan

Descrierea produsului

- Proprietati** Vopsea de înaltă calitate, lucioasă pentru radiatoare pentru straturi intermediare și superioare. Pentru utilizare pe suprafețe metalice și din plastic dur, precum și pe acoperiri vechi intacte.
- Zona de aplicare** Procesare ușoară, cu stabilitate ridicată, acoperire bună, timp de deschidere îndelungat, debit excelent și acoperire de margine excelentă. Stabilitate de îngălbenire până la 125 ° C. Oferă o rezistență excelentă la bloc, este rezistent la zgârieturi și șocuri și nu se îngălbeneste. Rezistent la agenți de curățare apoși și dezinfectanți în concentrația obișnuită de aplicare de 2 - 6% în apă.



- Aplicare facila
- adeziune optima
- galbenire stabila pana la 125 ° C
- opacitate bună și acoperire de margine



Date tehnice

Forma de livrare	alb	Greutate specifica	aprox. 1,280 g/cm ³
Grad luci	sclichtoare (80-85 E / 60°)	Depozitare [2]	Racoros si uscat aprox. 1 an
Domeniul de utilizare	interior	Cod produs F+L	M-LW01
Marimea ambalajelor	750 ml, 2,5 l	Valoare limita EU-VOC	(Cat. A/d): 130 g/l VOC (2010) proportia VOC- este de max. 130 g/l.
Consum [1]	120 - 150 ml/m ²	Cod deseu [3]	17 07 01 (uscat), 08 01 12 (lichid)

[1] Valorile de consum specificate sunt valori de ghidare neobligatorii pe fiecare pas de lucru pe o suprafață netedă. Valorile exacte ale consumului trebuie determinate pe componentul care trebuie acoperit, luând în considerare toate lucrările preliminare, prin intermediul unui strat de testare.
 [2] Poate fi depozitat în recipientul original nedeschis. Închideți bine după utilizare.
 [3] Vă rugăm să rețineți informații suplimentare la Note / Eliminare!

Compozitie Acrilat / dispersie PU, apă, dioxid de titan, propilen glicol, metil diglicol, aditivi (conform VdL))

Informatii despre utilizare si aplicare

- Suprafata** Potrivit pentru fiecare suprafață pretrată profesional, atât în interior, cât și în exterior. Substratul trebuie să fie stabil, curat, uscat și fără ulei și grăsimi. Șlefuiți bine vopseaua veche și îndepărtați praful. Substraturile trebuie tratate corespunzător în funcție de tipul lor și amorsate corespunzător. Respectați VOB, partea C, DIN 18363, secțiunea 3. Înainte de aplicarea învelișului, adecvarea materialului / substratului trebuie verificată cu un strat de testare. Dacă aveți dubii, solicitați sfaturi de specialitate!!
- Metal** Pre-tratați fierul și metalul corodat și predispus la coroziune (în special pentru radiatoarele din fontă) cu ContiPur® Multigrund.
- Setarea materialului** Materialul este pregătit pentru utilizare. Pentru aplicarea prin pulverizare, diluați cu maxim 5% apă. Se amestecă bine înainte de utilizare și se închide din nou după utilizare..
- Colorarea materialului** Cu concentrate de colorare adecvate sau paste de colorare cu max 3%. Tintarea concentratelor si a pastelor trebuie verificata pentru a fi adecvata inainte de utilizare. Nu utilizati vopsele cu emulsie sau cu ton complet.
- Prelucrare** Cu pensula, rola sau pulverizare. Temperatura materialului, a aerului circulant și a substratului sa fie de cel puțin 5 ° C (interval ideal de la 10 la 25 ° C), umiditate relativă ≤ 80%. Porniți radiatorul numai după procesare. Protejați-vă de efectele prafului.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Administrativ

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
 Tel. +49 6221 5301-0 Fax. +49 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
 Tel. +49 208 9948-0 Fax. +49 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com



Informatii tehnice

ContiPur[®] ThermoGloss

Vopsea lucioasa pentru radiatoare pe baza de poliuretan

Uscare	uscat la atingere	strangere	revizuire	intarire
	1 ora	2 - 4 ore	5 - 6 ore	cca. 7 zile

La 23 °C si 50 % umiditate relativa. Pe vreme rece, umeda si strat-uri groase respectati un timp de uscare corespunzator mai lung.

Curatarea Instrumentelor

Curatati instrumentele cu apa imediat dupa utilizare, eventual folosind un agent de curatare.

Curatati imediat orice contaminare din material cu apa multa. Petele de vopsea uscate pot fi sterse cu **Kluth Lösol[®] 2010** si indepartate cu apa. Respectati fisa tehnica !

Indicatii

De respectat In mod special

VOB, partea C, DIN 18363, paragraful 3, fisele tehnice BFS corespunzatoare, siguranta UE corespunzatoare!
Obtineti sfaturi in cazuri dificile.

Securitate

A nu se lasa la indemana copiilor. Daca aveti nevoie de sfatul medicului, aratati eticheta de pe ambalaj. Inainte de utilizare cititi si insusiti toate masurile de siguranta. Eliminati continutul/recipientul in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Eliminare

Resturile uscate cu sistemul **REMA[®]-System!** Pot fi eliminate si ca deseuri de materiale de constructii cu codul 17 0 01 sau la gunoierul menajer. Resturile lichide trebuie eliminate cu respectarea prescriptiilor autoritatilor privind eliminarea deseurilor(cod deseuri 18 01 02)

Consultanta Tehnica

In cuprinsul acestor informatii tehnice nu pot fi prezentate toate problemele legate de tehnicile de vopsire. Daca apar alte intrebari cu caracter tehnic, puteti obtine consultanta tehnica contactand:

E-Mail: awt@conticoatings.com sau Tel: +49 208 9948-156.

Cea mai noua versiune a informatiilor tehnice o puteti descarca <http://produkte.conticoatings.com/4005941044805> sau pe Smartphone (QR-Code scanat).

Observatie

Datele din acest document au la baza cunostintele si experientele noastre actuale. Din cauza multiplelor influente din timpul de prelucrare si utilizarii produselor noastre, aceste date nu exonereaza utilizatorul de realizarea testelor si verificarilor proprii. Datele prezentate nu ofera o garantie juridica cu caracter obligatoriu privind anumite proprietati sau o anumita avecvabilitate pentru un domeniu concret de utilizare. Toate drepturile de proprietate precum si prevederile existente trebuie respectate pe propria raspundere de catre clientii produselor noastre.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Administrativ

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 6221 5301-0 Fax. +49 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 208 9948-0 Fax. +49 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com