


Descrierea produsului

Proprietati Vopsea mată de dispersie, monostrat, pentru interior, cu randament extrem de ridicat. Prelucrare usoara, cu stropire si miros redus si cu putere mare de acoperire. Capacitate mare de difuzie, ecologica. Fara solventi si plastifianti. Rezistenta fata de solutiile apoase de curatare si dezinfectie cu concentratii uzuale de 2 – 6% in apa.



- putere excelenta de acoperire
- grad foarte înalt de alb
- proprietati optime de prelucrare
- pentru zugrăveli de înaltă calitate ale pereților si tavanelor



Date tehnice

Forma de livrare	Alba	Rezistența la frecare umeda *	Clasa 1
Domeniul de utilizare	Interior	Raport de contrast/clasa puterii de acoperire	1 la 8 m ² /l
Marimea ambalajelor	1 l; 2,5 l; 5 l; 12,5 l	Grad de luciuri*	mat < 10 E (85°)
Consum [1]	8 m ² /l - 125 ml/m ²	Granulație maximă*	fină < 100 μm
Greutate specifică	Circa 1,485 g/cm ³	Cod produs F+L	M-DF01
Pastrare [2]	In loc racoros si uscat circa 1 an	Valoare limita EU-VOC	(Cat. A/a): 30 g/l VOC (2010). Proportia VOC este de maxim 30 g/l.
		Cod deseuri [3]	17 07 01 (uscat), 08 01 12 (lichid)

* Date conform DIN EN 13300

[1] Valorile indicate privind consumul sunt valori orientative neobligatorii per proces de lucru pe o suprafata neteda. Valorile exacte ale consumului trebuie determinate printr-o vopsire de proba pe constructia ce urmeaza a fi vopsita, dupa realizarea lucrarilor de pregatire.

[2] A se pastra in ambalajul original, nedeschis. A se inchide bine dupa utilizare.

[3] Va rugam sa respectati si celelalte informatii din meniul Indicatii/Eliminare!

Compozitie (conform VdL) Dispersie de polivinilacetat, dioxid de titan, talc, creta, caolin, aditivi, conservanti, metilisotiazolinona si benzisotiazolinona

Date privind utilizarea si aplicarea

Suprafata Adecvat pentru orice suprafata pregatita conform cerintelor. Suprafata trebuie sa fie rezistenta, curata, uscata, lipsita de ulei si grasimi. Suprafetele trebuie pregatite conform cerintelor, adecvat tipului lor si trebuie grunduite corespunzator. Inainte de aplicare trebuie verificat printr-o vopsire de proba daca materialul este adecvat suprafetei si trebuie sa va asigurati ca sunt indeplinite cerintele solicitate. In cazuri dificile solicitati consultanta; Respectati VOB, Partea C, DIN 18363, al. 3. Respectati VOB, Partea C, DIN 18363, al. 3.1.1 si fisele tehnice BFS corespunzatoare.

pe Rigips De regula **Conti's Beste** poate fi aplicat pe Rigips fara grunduire. In functie de absorbanta si de tehnica de aplicare primul strat poate fi diluat cu maxim 5% apa.

Suprafete puternic absorbante Amorsati suprafetele puternic absorbante cu **Conti® Uni Tiefgrund** sau **Conti® Puracryl Tiefgrund**.

Suprafete neabsorbante In cazul suprafetelor neabsorbante prevopsiti cu **Conti® Puracryl WP Grund**.
Suprafete lucioase Suprafetele netede, lucioase, trebuie asprite in prealabil.

Colorarea materialului Cu ajutorul **Conti ProfiColor®** sau cu pasta de colorare adecvata. Inainte de utilizarea vopselelor si a concentratelor de colorare verificati daca acestea sunt adecvate. Concentratii mai mari pot modifica proprietatile specifice.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Administratia

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12

Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176

www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Cod produs: 025870360514

Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55

Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163

www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Pagina: 1/2 - Revizia: iulie 2017

Conti's Beste

Vopsea mata, monostrat, pentru interior, randament extrem de ridicat

Aplicare

De regula se aplica o data, nediluat. In cazul suprafetelor si uneltelor corespunzatoare adaugati max. 5% apa. **Conti's Beste** poate fi aplicat prin vopsire, roluire si stropire. Pentru evitarea depunerilor se vopseste ud-ud intr-o singura faza. Adecvat pentru aplicare prin stropire airless (diametrul diuzei minim 0,5 mm). Temperatura materialului, a aerului ambient si a suprafetei minim 5°C.

Prelucrabilitate / Timpi de uscare

La 23°C si o umiditate relativa a aerului de 50% suprafata devine uscata si revopsibila dupa cateva ore. Complet uscata si incarcabila dupa circa 3 zile. In cazul in care vremea este racoroasa, umeda si in cazul unor grosimi mai mari ale stratului pastrati timpi de uscare mai lungi.

Curatarea uneltelor

In timpul pauzelor de lucru pastrati uneltele in material sau sub apa. Dupa utilizare dispozitivele de lucru trebuia curatate imediat cu apa, se pot utiliza eventual detergenti.

Indicatii

De respectat in mod special

Realizarea lucrarilor trebuie facuta cu respectarea celor mai noi norme precum si a celor mai noi fise tehnice corespunzatoare. Prin colorare sunt posibile abateri fata de datele tehnice. In vederea evitarii depunerilor materialul trebuie aplicat ud-ud. In cazul nuanțelor inchise suprafata poate deveni mai deschisa prin solicitari mecanice (zgarire), va recomandam pentru aceasta utilizarea produsului **Conti® TeknoClean®**. In cazul aplicarii prin stropire airless materialul trebuie bine amestecat si cernut. Petele cauzate de reparatiile suprafetelor depind de multi factori si de aceea nu se pot evita. (Fisa tehnica BFS nr. 25).

Indicatii speciale

Nu lasati la indemana copiilor. In cazul contactului cu ochii sau pielea curatati imediat cu multa apa. In cazul aplicarii prin procedeul de stropire nu inspirati ceata. In cazul utilizarii in interior asigurati o aerisire si ventilatie corespunzatoare. Nu permiteti sa ajunga in canalizare, ape sau in pamant. Alte indicatii gasiti in fisa de date de securitate UE.

Eliminare

Resturile uscate cu sistemul **REMA®-System!** pot fi eliminate si ca deseuri de materiale de constructii cu codul 17 07 01 sau la gunoierul menajer. Resturile lichide trebuie eliminate cu respectarea prescriptiilor autoritatilor privind eliminarea deșeurilor (cod deșeu 08 01 12).

Consultanta

In cuprinsul acestor Informatii tehnice nu pot fi prezentate toate problemele legate de tehnicile de vopsire. Daca apar alte intrebari cu caracter tehnic, puteti obtine consultanta tehnica contactand: e-mail: awt@conticoatings.com sau tel: +49 (0) 208 9948-156. Cea mai noua versiune a Informatiilor tehnice o puteti descarca pe <http://produkte.conticoatings.com/4005941039757> sau cu Smartphone-ul (scanati codul QR).

Observatie

Datele din acest document au la baza cunostintele si experientele noastre actuale. Din cauza multiplelor influente din timpul prelucrării si utilizării produselor noastre, aceste date nu exonereaza utilizatorul de realizarea testelor si verificarilor proprii. Datele prezentate nu ofera o garantie juridica cu caracter obligatoriu privind anumite proprietati sau o anumita adecvabilitate pentru un domeniu concret de utilizare. Toate drepturile de proprietate precum si legile si prevederile existente trebuie respectate pe propria raspundere de catre clientii produselor noastre.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Administratia

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12

Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176

www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Cod produs: 025870360514

Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55

Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163

www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Pagina: 2/2 - Revizia: iulie 2017