



Informatii tehnice

Conti® Betonkontakt

Cresterea aderenței dintre suprafete netede, lucioase si tencuieli

Descrierea produsului

Proprietati

CONTI® Betonkontakt este o punte de aderența gata pentru a fi utilizata, usor de aplicat, pentru tencuieli din grupa P IV de mortar (tencuieli din gips si var-gips) precum si pentru tencuieli nobile minerale, cu strat subtire, pe suprafete de beton, tavane prefabricate, elemente de pereti si placi din gips carton. Creste capacitatea de aderența a suprafetei. Nu este potrivita pentru tencuieli de baza sau tencuieli cu grosime mare pe baza de var sau var-ciment. Pentru marcarea urmei de vopsea, **CONTI® Betonkontakt** are o culoare rosie/glazurata.



- Rezistentă ridicată la adeziv
- Rezistentă la alcalii
- Putere mare de acoperire
- Diluabil cu apa

Date tehnice

Domeniul de utilizare	Exterior si interior	Pastrare [2]	In loc racoros si uscat circa 1 an
Forma de livrare	Rosu glazurat	Cod produs F+L	M-GP01
Marimea ambalajelor	5kg; 20kg	Valoare limita EU-VOC	(Cat. A/a): 30 g/l VOC (2010) Proportia VOC este de maxim max. 30 g/l.
Greutate specifica	Circa 1,510 g/cm³	Cod deseu [3]	17 07 01 (uscat), 08 01 12 (lichid)
Consum [1]	200 - 300 g/ m²		

- [1] Valorile indicate privind consumul sunt valori orientative neobligatorii per proces de lucru pe o suprafata neteda. Valorile exacte ale consumului trebuie determinate printr-o vopsire de proba pe constructia ce urmeaza a fi vopsita, dupa realizarea lucrarilor de pregatire.
[2] A se pastra in ambalajul original, nedeschis. A se inchide bine dupa utilizare.
[3] Va rugam sa respectati si celelalte informatii din meniul Indicatii/Eliminare!

Compozitie (conform VdL)

Copolimer – acrilat, apa, talc, carbonat de calciu, nisip cuartos, pigmenti, aditivi, conservanti: metilisotiazolinona si benzisotiazolinona

Date privind utilizarea si aplicarea

Suprafata

Suprafetele trebuie sa fie tari, uscate, curate, fara saruri, eflorcente, pete, infestari fungice, straturi de lianti si murdarie sau alte substante care se desprind. Toate suprafetele trebuie verificate daca sunt adecvate, aderente si portante. Respectati VOB, Partea C, DIN 18363, al. 3.1.1, fisele tehnice BFS (ultima editie) si fisele tehnice corespunzatoare. Umiditatea betonului nu are voie sa depaseasca 3 procente din masa. Amorsati suprafetele puternic absorbante cu **Conti® Uni Tiefgrund** Inainte de aplicare verificati printr-o vopsire de proba daca materialul si suprafata sunt potrivite. In situatia in care aveti dubii, solicitati consiliere de specialitate.

Pregatirea materialului

Conti® Betonkontakt este pregatit pentru aplicare si daca este posibil se va aplica nediluat. Inainte de utilizare si in cazul unor pauze mai lungi trebuie amestecat bine iar in cazuri particulare poate fi diluat cu maxim 10% apa.

Aplicare

Se aplica cu rola din piele de miel, ciucure/perie sau cu un aparat adecvat de pulverizare. Temperatura obiectului si a mediului inconjurator nu poate fi sub +5°C si peste +30°C. Inainte de aplicare partile din apropiere trebuie acoperite si protejate impotriva stropirii. Inaintea aplicarii straturilor urmatoare de vopsele **Conti® Betonkontakt** trebuie lasat sa se usuce complet.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Administratia

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com



Informatii tehnice

Conti® Betonkontakt

Cresterea aderenței dintre tencuiela neteda și tencuieli din grupa P IV de mortare

Prelucrabilitate/ Timp de uscare

La 23°C și o umiditate relativă a aerului de 50% se poate aplica următorul strat după 24 de ore. În cazul în care vremea este răcoroasă, umedă și în cazul unor grosimi mai mari ale stratului pastrati timp de uscare mai lungi.

Vopsiri intermediare și finale

Indicatie

Toate vopselele de dispersie **Conti®** pentru pereți și fațade precum și tencuieli cu strat subțire.

Sistemele individuale de vopsire le găsiți în Fișele tehnice ale vopselelor de acoperire.

Curățarea uneltelor

În timpul pauzelor de lucru pastrati uneltele în material sau sub apă. După utilizare dispozitivele de lucru trebuie curățate imediat cu apă, se pot utiliza eventual detergenți.

Indicatii

De respectat în mod special

VOB, Partea C, DIN 18363, al. 3, fișele tehnice BFS corespunzătoare, fișele tehnice de securitate UE!

Înainte de aplicare verificați printr-o vopsire de probă dacă materialul și suprafața sunt potrivite. În situația în care aveți dubii, solicitați consiliere de specialitate.

Nu aplicați în cazul unor radiații solare directe, pe ploaie, umiditate extrem de mare (ceată) sau vânt puternic. La nevoie montați prelate tip plasă pe schele. Atenție în cazul pericolului apariției înghețului nocturn.

Suprafețele ce nu trebuie vopsite vor fi acoperite cu grijă.

Siguranta

Nu lăsați la îndemână copiilor. În cazul contactului cu ochii sau pielea curățați imediat cu multă apă. În cazul aplicării prin procedeu de pulverizare nu inspirați ceată de vopsea. În cazul utilizării în interior asigurați o aerisire și ventilație corespunzătoare. Nu permiteți să ajungă în canalizare, ape sau în pământ. Alte indicații găsiți în fișa de date de securitate UE.

Eliminare

Prin sistemul **REMA®-System**! Resturile uscate pot fi eliminate și ca deseuri de materiale de construcții cu codul 17 07 01 sau la gunoiul menajer. Resturile lichide trebuie eliminate cu respectarea prescripțiilor autorităților privind eliminarea deșeurilor (cod deșeu 08 01 12).

Consultanta tehnica

În cuprinsul acestor Informații tehnice nu pot fi prezentate toate problemele legate de tehnicile de vopsire. Dacă apar alte întrebări cu caracter tehnic, puteți obține consultanță tehnică contactând: e-mail: awt@conticoatings.com sau tel: +49 (0) 208 9948-156.

Cea mai nouă versiune a Informațiilor tehnice o puteți descărca pe <http://produkte.conticoatings.com/4005941081497> sau cu Smartphone-ul (scanați codul QR).

Observatie

Datele din acest document au la bază cunoștințele și experiențele noastre actuale. Din cauza multiplelor influențe din timpul prelucrării și utilizării produselor noastre, aceste date nu exonerează utilizatorul de realizarea testelor și verificărilor proprii. Datele prezentate nu oferă o garanție juridică cu caracter obligatoriu privind anumite proprietăți sau o anumită adecvabilitate pentru un domeniu concret de utilizare. Toate drepturile de proprietate precum și legile și prevederile existente trebuie respectate pe propria răspundere de către clienții produselor noastre.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Administratia

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com