



Informatii tehnice

Conti® DIN

Vopsea lavabila profesionala de interior pentru vopsirea peretilor si plafoanelor.

Descrierea produsului

Proprietati Pentru vopsiri cu putere mare de acoperire ale peretilor si plafoanelor, uscare mata, lavabila conform DIN 53778 W-M, ecologica, fara plastifianti si fara solventi.



- Putere mare de umplere
- Putere mare de acoperire
- Miros si stropire reduse
- Calitate confirmata de meseriasii



Date tehnice

Forma de livrare	Alba	Rezistenta la frecare umeda*	Clasa 3
Domeniul de utilizare	Interior	Raport de contrast/clasa puterii de acoperire*	2 la 6 m ² /l
Marimea ambalajelor	1 l; 2,5 l; 5 l; 12,5 l	Grad de luciu*	mat < 5 E (85°)
Consum [1]	Circa 6 m ² /l - 165 ml/m ²	Granulatie maxima*	fină <100 µm
Greutate specifica	Circa 1,570 g/cm ³	Cod produs F+L	M-DF01
Pastrare [2]	In loc racoros si uscat circa 1 an	Valoare limita EU-VOC	(Cat. A/a): 30 g/l VOC (2010). Proportia VOC este de maxim 30 g/l.
		Cod deseu [3]	17 07 01 (uscata), 08 01 12 (lichid)

* Date conform DIN EN 13300

[1] Valorile indicate privind consumul sunt valori orientative neobligatorii per proces de lucru pe o suprafata neteda. Valorile exacte ale consumului trebuie determinate printr-o vopsire de proba pe constructia ce urmeaza a fi vopsita, dupa realizarea lucrarilor de pregatire.

[2] A se pastra in ambalajul original, nedeschis. A se inchide bine dupa utilizare.

[3] Va rugam sa respectati si celelalte informatii din meniul Indicatii/Eliminare!

Compozitie
(conform VdL)

Copolimer acrilat de stiren, dioxid de titan, talc, creta, caolin, aditivi, conservanti, metilisotiazolinona si benzisotiazolinona

Date privind utilizarea si aplicarea

Suprafata

Adecvat pentru orice perete interior cu suprafata pregatita conform cerintelor. Suprafata trebuie sa fie rezistenta, curata, uscata, lipsita de ulei si grasimi. Suprafetele trebuie pregatite conform cerintelor, adecvat tipului lor si trebuie grunduite corespunzator. Inainte de aplicare trebuie verificat printr-o vopsire de proba daca materialul este adecvat suprafetei. In cazuri dificile solicitati consultanta. Respectati VOB, Partea C, DIN 18363, al. 3. Respectati VOB, Partea C, DIN 18363 al. 3.1.1 si fisele tehnice BFS corespunzatoare.

*Suprafete Amorsati suprafetele puternic absorbante cu **Conti® Uni Tiefgrund** sau puternic absorbante **Conti® Puracryl Tiefgrund**.*

*Suprafete In cazul suprafetelor neabsorbante prevopsiti cu **Conti® Puracryl WP Grund**. neabsorbante Suprafetele netede, lucioase, trebuie asprite in prealabil.*

Colorarea materialului

Prin **Conti ProfiColor®** sau pasta de colorare adecvata. Inainte de utilizarea vopselelor si a concentratelor de colorare verificati daca acestea sunt adecvate. Concentratii mai mari pot modifica proprietatile specifice.

Aplicare

De regula se aplica de doua ori, nediluat. In cazul suprafetelor si uneltelor corespunzatoare adaugati max. 5% apa la vopsirea de baza si cea finala. **Conti® DIN** poate fi aplicat prin vopsire, roluire si pulverizare. Adecvat pentru aplicare prin pulverizare airless (diametrul diuzei minim 0,5 mm).

Chemische Werke Kluthe GmbH

Administratia

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12

Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176

www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Cod produs: 025200360514

Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55

Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163

www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Pagina: 1/2 - Revizia: octombrie 2015



Informatii tehnice

Conti® DIN

Vopsea lavabila profesionala de interior pentru vopsirea peretilor si plafonelor

Aplicare Airless

Diluare	Filtru pistol ¹	Presiunea de pulverizare ²	Diuza ³
Max. 10%	Circa 0,31 mm	Circa 180 bar	x23

¹ In functie de tipul pistolului ² Cu materialul nediluat! Prin diluare presiunea poate fi de regula redusa.

³ x = unghiul de stropire al diuzei, acesta trebuie adaptat la suprafetele de vopsit. In cazul suprafetelor late se alege de regula un unghi intre 40° - 60°. Date sunt valori orientative si nu sunt obligatorii. Valorile au fost determinate cu un aparat airless "Graco UltraMax II 695".

Prelucrabilitate/ Timpi de uscare

La 23°C si o umiditate relativa a aerului de 50% suprafata devine uscata si revopsibila dupa cateva ore. Complet uscata si incarcabila dupa circa 3 zile. In cazul in care vremea este racoroasa, umeda si in cazul unor grosimi mai mari ale stratului pastrati timpi de uscare mai lungi.

Curatarea uneltelor

In timpul pauzelor de lucru pastrati uneltele in material sau sub apa. Dupa utilizare dispozitivele de lucru trebuie curatate imediat cu apa, se pot utiliza eventual detergenti.

Indicatii

De respectat in mod special

Realizarea lucrarilor trebuie facuta cu respectarea celor mai noi norme precum si a celor mai noi fise tehnice corespunzatoare. Prin colorare sunt posibile abateri fata de datele tehnice. In vederea evitarii depunerilor materialul trebuie aplicat ud-ud. In cazul nuantelor inchise suprafata poate deveni mai deschisa prin solicitari mecanice (zgariere), va recomandam pentru aceasta utilizarea produsului **Conti® TeknoClean®**. In cazul suprafetelor ce prezinta dungii la incidenta luminii recomandam utilizarea produsului **Conti® Silan**. In cazul aplicarii prin pulverizare airless materialul trebuie bine amestecat si cernut. Petele cauzate de reparatiile suprafetelor depind de multi factori si de aceea nu se pot evita. (Fisa tehnica BFS nr. 25).

Indicatii speciale

Nu lasati la indemana copiilor. In cazul contactului cu ochii sau pielea curatati imediat cu multa apa. In cazul aplicarii prin procedeul de stropire nu inspirati ceata. In cazul utilizarii in interior asigurati o aerisire si ventilatie corespunzatoare. Nu permiteti sa ajunga in canalizare, ape sau in pamant. Alte indicatii gasiti in fisa de date de securitate UE.

Eliminare

Prin sistemul **REMA®-System!** Resturile uscate pot fi eliminate si ca deseuri de materiale de constructii cu codul 17 07 01 sau la gunoierul menajer. Resturile lichide trebuie eliminate cu respectarea prescriptiilor autoritatilor privind eliminarea deseurilor (cod deșeu 08 01 12).

Consultanta

In cuprinsul acestor Informatii tehnice nu pot fi prezentate toate problemele legate de tehnicile de vopsire. Daca apar alte intrebari cu caracter tehnic, puteti obtine consultanta tehnica contactand: e-mail: awt@conticoatings.com sau tel: +49 (0) 208 9948-156. Cea mai noua versiune a Informatiilor tehnice o puteti descarca pe <http://produkte.conticoatings.com/4014939007449> sau cu Smartphone-ul (scanati codul QR).

Observatie

Datele din acest document au la baza cunostintele si experientele noastre actuale. Din cauza multiplelor influente din timpul prelucrării si utilizării produselor noastre, aceste date nu exonereaza utilizatorul de realizarea testelor si verificarilor proprii. Datele prezentate nu ofera o garantie juridica cu caracter obligatoriu privind anumite proprietati sau o anumita adecvabilitate pentru un domeniu concret de utilizare. Toate drepturile de proprietate precum si legile si prevederile existente trebuie respectate pe propria raspundere de catre clientii produselor noastre.

Administratia

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12

Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176

www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Cod produs: 025200360514

Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55

Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163

www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Pagina: 2/2 - Revizia: octombrie 2015