



Informatii tehnice

Conti[®] MineraPlus

Grund si diluant mineral

Descrierea produsului

Proprietati

Grund si diluant nepigmentat pe baza de silicat pentru intarirea si uniformizarea suprafetelor minerale puternic si/sau inegal absorbante, pentru ajustarea consistentei **Conti[®] MineraBiolit** si **Conti[®] MineraDeck**. Prelucrare usoara, efect foarte bun de intarire, capacitate mare de patrundere, permeabilitate pentru vapori de apa, nu contine solventi, ecologic.



- Pentru interior si exterior
- Egalizeaza si intareste
- Grund pentru vopsele de dispersie pe baza de silicat
- Diluant pentru vopsele de dispersie pe baza de silicat

Date tehnice

Domeniul de utilizare	Exterior si interior	Pastrare [2]	In loc racoros si uscat circa 1 an
Forma de livrare	Cu uscare incolora	Cod produs F+L	M-GF01
Marimea ambalajelor	10l	Valoare limita EU-VOC	(Cat. A/a): 30 g/l VOC (2010) Proportia VOC este de maxim max. 30 g/l.
Greutate specifica	Circa. 1,03 g/cm ³		
Consum [1]	100 – 300 ml/ m ²	Cod deseu [3]	17 07 01 (uscat), 08 01 12 (lichid)

[1] Valorile indicate privind consumul sunt valori orientative neobligatorii per proces de lucru pe o suprafata neteda. Valorile exacte ale consumului trebuie determinate printr-o vopsire de proba pe constructia ce urmeaza a fi vopsita, dupa realizarea lucrarilor de pregatire.

[2] A se pastra in ambalajul original, nedeschis. A se inchide bine dupa utilizare.

[3] Va rugam sa respectati si celelalte informatii din meniul Indicatii/Eliminare!

Compozitie

Silicat de potasiu, copolimer- acrilat, apa, aditivi

(conform VdL)

Date privind utilizarea si aplicarea

Suprafata Suprafetele trebuie sa fie lipsite de crapaturi, tari, uscate, curate, fara saruri, eflorsecante, pete, infestari fungice, straturi de lianti si murdarie sau alte substante care se desprind si fara incluziuni straine. Vopselele vechi trebuie verificate daca sunt adecvate, aderente si portante.
Respectati VOB, Partea C, DIN 18363, ultimele editii ale fisei tehnice si fiselor tehnice BFS corespunzatoare. Inainte de aplicare verificati printr-o vopsire de proba daca materialul si suprafata sunt potrivite. In situatia in care aveti dubii, solicitati consiliere de specialitate. Suprafetele care nu trebuie vopsite se vor acoperi cu grija.

Observatie Nu se va aplica pe vopselele vechi de dispersie lucioase sau pe straturi vechi de lac. Este adecvat pentru toate suprafetele minerale, cum ar fi tencuieli, zidarie, azbociment si vopsiri vechi mate, de dispersie sau vopsele minerale.

Tencuielile noi Tencuielile noi trebuie lasate netratate sa se usuce, in functie de anotimp si de conditiile de temperatura, intre 2-4 saptamani. Tencuielile cu var CS I > 1,0 N/mm² (P Ic) si tencuielile minerale usoare trebuie lasate cel putin 4 saptamani netratate sa se usuce.

Suprafete slab absorbante, nisipoase In cazul suprafetelor slab absorbante sau faramicioase, nisipoase, se dilueaza pana la 1:2 cu apa, daca aplicarea se face cu pensula sau bidineaua.

Pregatirea materialului

Se agita bine inainte de utilizare si dupa utilizare se inchide bine.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Administratia

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com



Informatii tehnice

Conti[®] MineraPlus

Grund si diluant mineral

Aplicare <i>Observatie</i>	Suprafetele curatate anterior se amoreseaza de 2-3 ud-in-ud cu ajutorul unei bidinele. Atentie! Poate ataca suprafetele ceramice si din sticla. Suprafetele din sticla, piatra naturala, clincher, ceramica si metal aflate in imediata apropiere a lucrarilor de vopsire trebuie acoperite cu grija! Protejati pielea si ochii de stropirea cu vopsea. Nu este adecvat diluarii vopselelor de dispersie! Eventualele prelingeri trebuie spalate imediat in stare proaspata cu multa apa.
Prelucrabilitate/ Timpi de uscare	La 23°C si o umiditate relativa a aerului de 50% se poate vopsi peste cel mai devreme dupa 12 ore. cateva ore. In cazul in care vremea este racoroasa, umeda si in cazul unor grosimi mai mari ale stratului pastrati timpi de uscare mai lungi.
Vopsiri intermediare si finale <i>Indicatie</i>	CONTI[®] Fassadengrund P, CONTI[®] MineraBiolit W, CONTI[®] MineraBiolit S sau CONTI[®] MineraDeck. Instructiunile corespunzatoare vopselelor le gasiti in fisele tehnice corespunzatoare vopselelor de acoperire.
Curatarea uneltelor	In timpul pauzelor de lucru pastrati uneltele in material sau sub apa. Dupa utilizare dispozitivele de lucru trebuie curatate imediat cu apa, se pot utiliza eventual detergenti.

Indicatii

De respectat in mod special	Realizarea lucrarilor trebuie facuta cu respectarea celor mai noi norme precum si a celor mai noi fise tehnice corespunzatoare.
Indicatii speciale	Nu lasati la indemana copiilor. In cazul contactului cu ochii sau pielea curatati imediat cu multa apa. In cazul aplicarii prin procedeul de pulverizare nu inspirati ceata de vopsea. In cazul utilizarii in interior asigurati o aerisire si ventilatie corespunzatoare. Nu permiteti sa ajunga in canalizare, ape sau in pamant. Alte indicatii gasiti in fisa de date de securitate UE.
Eliminare	Resturile uscate cu sistemul REMA[®]-System! pot fi eliminate si ca deseuri de materiale de constructii cu codul 17 07 01 sau la gunoiul menajer. Resturile lichide trebuie eliminate cu respectarea prescriptiilor autoritatilor privind eliminarea deseurilor (cod deseuri 08 01 12).
Consultanta tehnica	In cuprinsul acestor Informatii tehnice nu pot fi prezentate toate problemele legate de tehnicile de vopsire. Daca apar alte intrebari cu caracter tehnic, puteti obtine consultanta tehnica contactand: e-mail: awt@conticoatings.com sau tel: +49 (0) 208 9948-156. Cea mai noua versiune a Informatiilor tehnice o puteti descarca pe http://produkte.conticoatings.com/4014939003380 sau cu Smartphone-ul (scanati codul QR).
Observatie	Datele din acest document au la baza cunostintele si experientele noastre actuale. Din cauza multiplelor influente din timpul prelucrarii si utilizarii produselor noastre, aceste date nu exonereaza utilizatorul de realizarea testelor si verificarilor proprii. Datele prezentate nu ofera o garantie juridica cu caracter obligatoriu privind anumite proprietati sau o anumita adecvabilitate pentru un domeniu concret de utilizare. Toate drepturile de proprietate precum si legile si prevederile existente trebuie respectate pe propria raspundere de catre clientii produselor noastre.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Administratia

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com