




## Informatii Tehnice

# Conti<sup>®</sup> Schnellspachtel

Pasta profesionala universala pentru reparatii rapide, fara solventi, cu uscare rapida, pentru interior si exterior, gata pentru utilizare.

## Descrierea produsului

**Proprietati** Chit de reparație cu uscare rapidă, cu inhibitor de rugină, prelucrare facila chiar și pe suprafețe dificile, pentru substraturi minerale, lemn, metal, pentru exterior și interior, adecvata pentru remedierea găurilor, fisurilor și denivelărilor; pentru: lemn amorsat in prealabil(interior), tencuială, tinci, glet, beton, fier amorsat (interior și exterior) etc. Poate fi vopsit vopsele de emulsie(lavabile), vopsele acrilice și rășini sintetice.



- gata de utilizare
- cu inhibitor de rugină
- poate fi vopsit



## Date Tehnice

<b>Zona de aplicare</b>	Interior & exterior	<b>Grosimea max. stratului</b>	1 mm
<b>Culoare</b>	alb	<b>Continut solid</b>	aprox. 78 %
<b>Ambalaj</b>	0,40 kg, 1,30 kg	<b>Depozitare</b> [2]	racoros si uscat aprox. 1 an
<b>Greutate specifica</b>	aprox. 1,80 g/cm <sup>3</sup>	<b>Cod Produs F+L</b>	BSW20
<b>Granulatie</b>	max. 0,03 mm	<b>Limita EU-VOC</b>	(Cat. A/g): 30 g/l VOC (2010) Proportia VOC-este de max. 30 g/l.
<b>Consum</b> [1]	aprox. 1 l/m <sup>2</sup> la 1 mm grosimea stratului	<b>Cod deseui</b> [3]	17 07 01 (uscat) 08 04 09 / 08 04 10 (lichid)

[1] Valorile de consum specificate sunt valori de ghidare fără caracter obligatoriu pe fiecare pas de lucru pe o suprafață netedă. Valorile exacte ale consumului trebuie stabilite pe componentul care trebuie acoperit, luând în considerare toate lucrările preliminare, prin intermediul unui strat de testare.  
[2] Poate fi depozitat în recipientul original nedeschis. Închideți bine după utilizare.  
[3] Respectați informații suplimentare la Note / Eliminare!

**Liant de baza** Rasina PVA si alchidica

## Informatii despre utilizare si aplicare

**Pregatirea-** Substraturile trebuie să fie fără fisuri, solide, uscate, fără murdărie, săruri, Florescența, decolorarea, atacul de ciuperci, straturile de sinter și boabe de făină și alte substanțe de separare trebuie să fie libere de decolorare și decolorare a incluziunilor străine. Acoperirile vechi existente trebuie verificate pentru a se potrivi, aderența și capacitatea de încărcare.

### substratului

Trebuie respectat VOB, partea C, DIN 18363, fișa tehnică și fișele tehnice corespunzătoare BFS, fiecare în ultima versiune! Înainte de aplicarea învelișului, adecvarea materialului / substratului trebuie verificată cu un strat de testare. Dacă aveți dubii, cereți sfatul specialistului. Acoperiți cu atenție suprafețele care nu trebuie acoperite.

Curățați și șlefuiți vopselele vechi și stabile cu vopsea. Componentele de murdărire și cretă trebuie îndepărtate. Daunele și găurile mai mari trebuie reparate cu material de umplere adecvat. Toate zonele de tencuială ulterioare existente urmează să fie fluidizate.

Reparatia rapida cu **Conti<sup>®</sup> Schnellspachtel** poate fi realizata doar pe acoperiri vechi stabile, șlefuite in prealabil.

*Fier* Partile de fier trebuie tratate in prealabil cu **ContiPur<sup>®</sup> Multigrund** sau **Conti<sup>®</sup> Classic Allgrund**.

Substraturile absorbante- pe baza de minerale se amorseaza cu **Conti<sup>®</sup> Uni Tiefgrund**.  
Substraturile de lemn se pre-trateaza in interior cu **ContiPur<sup>®</sup> Multigrund**.

## Chemische Werke Kluthe GmbH

### Administratia

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: [info@kluthe.com](mailto:info@kluthe.com)

### Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)



## Informatii Tehnice

# Conti® Schnellspachtel

Pasta pentru reparatii, fara solventi cu uscare rapida pentru interior si exterior

<b>Prelucrare</b>	<b>Conti® Schnellspachtel</b> se aplica într-un strat subțire cu o spatulă din oțel inoxidabil și netezit. În funcție de natura suportului, sunt necesari mai mulți pași de lucru.  După uscare, îndepărtați orice bavuri și, dacă este necesar, șlefuiți zonele de umplutură uscate cu hârtie de șlefuit 100-120. Vă recomandăm să purtați ochelari de protecție, mai ales atunci când șlefuiți și prelucrați peste înălțimea umerilor.
<b>Uscare</b>	La 23 °C și 50 % umiditate relativă se usucă în aprox. 30 minute până la 2 ore în funcție de grosimea aplicației poate fi șlefuită și refacută. Devine rezistent după aprox. 3 zile. Dacă reparațiile au loc pe vreme rece, umedă sau în straturi mai groase, respectați timpii de uscare.
<b>Curatarea sculelor</b>	Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare, eventual folosind și un detergent de spălat.

## Indicatii

<b>Besonders zu beachten</b>	VOB, Teil C, DIN 18363, paragraful 3, fisele tehnice BFS-UE și fisele cu date de securitate corespunzătoare. Dacă întâmpinați obstacole, nu ezitați să cereți sfaturi de specialitate!
<b>Securitate</b>	A nu se lăsa la îndemana copiilor! Deseuri și recipientele se țin în siguranță. Eliminarea lor trebuie să aibă loc în zone ventilate. Dacă este înghițită, solicitați sfatul medicului, arătând ambalajul sau eticheta. Evitați contactul cu pielea!
<b>Eliminare</b>	Cu <b>REMA-System!</b> Reziduurile uscate pot fi folosite și ca deseuri de pe șantier, cheia desurilor este 17 07 01 sau aruncată împreună cu resturile menajere. Pentru deseurile lichide se ia în considerare reglementările oficiale privind eliminarea deseurilor, cod (04 10 / 08 04 09).
<b>Informatii Tehnice</b>	În principiu nu toate substraturile și problemele sunt enumerate. Dacă aveți întrebări tehnice suplimentare puteți primi la următoarea adresă: E-Mail: <a href="mailto:office@reflexcolor.ro">office@reflexcolor.ro</a> sau Tel: +40 (0) 771 417 199 Puteți obține cea mai recentă versiune a acestor informații tehnice la <a href="http://produkte.conticoatings.com/4005941045901">http://produkte.conticoatings.com/4005941045901</a> sau pe Smartphone (QR-Cod scanat).
<b>Nota</b>	Informațiile din această publicație se bazează pe cunoștințele și experiențele noastre actuale. Din cauza multiplelor influențe din timpul prelucrării și utilizării produselor noastre aceste date nu exonerează utilizatorul de realizarea testelor și verificări proprii. Datele prezintă nu oferă o garanție juridică cu caracter obligatoriu privind anumite proprietăți sau o anumită adecvare pentru un domeniu concret de utilizare. Toate drepturile de proprietate precum și legile și prevederile existente trebuie respectate pe propria răspundere de către clienții produselor noastre.

### Chemische Werke Kluthe GmbH

#### Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: [info@kluthe.com](mailto:info@kluthe.com)

#### Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)