



Informatii tehnice

Conti® SIL

Vopsea mata de dispersie pentru fatade, intarita cu siloxan, cu carcater de silicat

Descrierea produsului

Proprietati

Vopsea mată, intarita cu siloxan, de dispersie, cu rasina, pentru vopsiri de calitate ale fatadelor. Rezistent la intemperii conform VOB, Partea C, DIN 18363. Aplicare usoara, rezistenta impotriva formarii de mucegai, muschi si alge, acoperire foarte buna, fara ingalbenire, ecologica, rezistenta la imbatranire cu urme minimale, capacitate foarte mare de difuzie si respingere a umezelii.



- tensiuni scazute
- capacitate mare de difuzie
- putere excelenta de acoperire
- respingerea apei datorita intaririi cu siloxan



Date tehnice

Domeniul de utilizare	Interior	Densitate de difuzie vapori de apa*	Clasa V1
Forma de livrare	Alba	Rata de permeabilitate pentru apa*	Clasa W3
Marimea ambalajelor	1 l; 2,5 l; 5 l; 12,5 l	Grad de luciu*	Mat silicat
Greutate specifica	Circa 1,460 g/cm ³	Cod produs F+L	M-DF02
Consum [1]	180-230 ml/m ²	Valoare limita EU-VOC	(Cat. A/a): 40 g/l VOC (2010).
Pastrare [2] Incadrare BSF 26	In loc racoros si uscat circa 1 an Clasa B	Cod deseu [3]	Proportia VOC este de maxim 40 g/l. 17 07 01 (uscat), 08 01 12 (lichid)

* Date conform EN 1062

[1] Valorile indicate privind consumul sunt valori orientative neobligatorii per proces de lucru pe o suprafata neteda. Valorile exacte ale consumului trebuie determinate printr-o vopsire de proba pe constructia ce urmeaza a fi vopsita, dupa realizarea lucrarilor de pregatire.

[2] A se pastra in ambalajul original, nedeschis. A se inchide bine dupa utilizare.

[3] Va rugam sa respectati si celelalte informatii din meniul Indicatii/Eliminare!

Compozitie

(conform VdL)

Dispersie de plastic amestec de polimeri cu intarire cu siloxan

Date privind utilizarea si aplicarea

Suprafata

Suprafetele trebuie sa fie lipsite de crapaturi, sa fie tari, uscate, curate, fara saruri, eflorcente, pete, infestari fungice, straturi de lianti si murdarie sau alte substante care se desprind si fara incluziuni straine. Straturile vechi de vopsea trebuie verificate daca sunt adecvate, aderente si portante.

Respectati VOB, Partea C, DIN 18363, ultima editie a fisei tehnice si a fiselor tehnice BFS corespunzatoare. Inainte de aplicare verificati printr-o vopsire de proba daca materialul si suprafata sunt potrivite. In situatia in care aveti dubii, solicitati consiliere de specialitate.

Tencuieli noi Tencuielile noi trebuie lasate sa se usuce, in functie de anotimp si de conditiile de temperatura, intre 2-4 saptamani.
Tencuielile cu var CS I > 1,0 N/mm² (P Ic) trebuie lasate cel putin 4 saptamani netratate sa se usuce.

Suprafete Amorsati suprafetele puternic absorbante cu **Conti® Puracryl Tiefgrund**.
puternic absorbante

Suprafete In cazul suprafetelor neabsorbante prevopsiti cu **Conti® Puracryl WP Grund**.
neabsorbante Suprafetele netede, lucioase, trebuie asprite in prealabil.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Administratia

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12

Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176

www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Cod produs: 025630360514

Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55

Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163

www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Pagina: 1/3 - Revizia: octombrie 2017



Informatii tehnice

Conti® SIL

Vopsea mata de dispersie pentru fatade, intarita cu siloxan, cu carcater de silicat

Colorarea materialului

Cu ajutorul **Conti ProfiColor®** sau cu culori siloxan adecvate, pana la max. 10% volum / coloranti concentrati nelegati, aposi, anorganici pana la 3% greutate. Inainte de utilizarea vopselelor si a concentratelor de colorare verificati daca acestea sunt adecvate. Concentratii mai mari modifica proprietatile specifice.

Aplicare

De regula se aplica de doua ori, nediluat.

Prelucrare

Vopsire, roluire sau pulverizare. Pentru evitarea depunerilor se vopseste ud-ud intr-o singura faza. Adecvat pentru aplicare prin stropire airless (diametrul diuzei minim 0,5 mm). Temperatura materialului, a aerului ambient si a suprafetei minim 5°C.

Stratul de baza

In cazul suprafetelor si uneltelor corespunzatoare se poate adauga pentru stratul de baza pana la max. 10% apa.

Stratul intermediar

In cazul unor suprafete cu multe contraste sau cu absorbtie puternica sau diferentiata, se poate aplica eventual un strat suplimentar intermediar cu o diluare de max. 10% apa.

Stratul final

Se aplica un strat consistent, uniform, fara diluare.

Prelucrabilitate/ Timpi de uscare

La 23°C si o umiditate relativa a aerului de 50% suprafata devine uscata dupa cateva ore si revopsibila dupa 12 ore. Complet uscata si incarcabila dupa circa 3 zile. In cazul in care vremea este racoroasa, umeda si in cazul unor grosimi mai mari ale stratului pastrati timpi de uscare mai lungi.

Curatarea uneltelor

In timpul pauzelor de lucru pastrati uneltele in material sau sub apa. Dupa utilizare dispozitivele de lucru trebuie curatate imediat cu apa, se pot utiliza eventual detergenti.

Indicatii

De respectat in mod special

Realizarea lucrarilor trebuie facuta cu respectarea celor mai noi norme precum si a celor mai noi fise tehnice corespunzatoare. Prin colorare sunt posibile abateri fata de datele tehnice. In cazul aplicarii prin stropire airless materialul trebuie bine amestecat si cernut. Petele cauzate de reparatiile suprafetelor depind de multi factori si de aceea nu se pot evita. (Fisa tehnica BFS nr. 25).

Dupa aplicare, in cazul unor incarcari timpurii cu umiditate (roua, ceata sau ploaie) se pot dizolva din vopsea emulsifianti. Aceasta poate duce la urme de scurgere, care apar cu o intensitate diferita in functie de intensitatea colorii. Nu este vorba de o calitate redusa a produsului. De regula, aceste efecte se auto-indeparteaza la urmatoarele intemperii. Urme vizibile de scurgere in zone ferite de ploaie trebuie spalate in scurt timp. Acest lucru trebuie facut mai ales in zona de sub acoperisuri, deoarece emulsifiantii sunt greu de indepartat dupa o perioada mai lunga de uscare. Contine biocide pentru protectia filmului: 2-octil-2H-izotiazol-3-On, terbutrin, piritrionat de zinc.

Indicatii speciale

Nu lasati la indemana copiilor. In cazul contactului cu ochii sau pielea curatati imediat cu multa apa. In cazul aplicarii prin procedeul de stropire nu inspirati ceata. In cazul utilizarii in interior asigurati o aerisire si ventilatie corespunzatoare. Nu permiteti sa ajunga in canalizare, ape sau in pamant. Alte indicatii gasiti in fisa de date de securitate UE.

Eliminare

Resturile uscate cu sistemul **REMA®-System!** pot fi eliminate si ca deseuri de materiale de constructii cu codul 17 07 01 sau la gunoiul menajer. Resturile lichide trebuie eliminate cu respectarea prescriptiilor autoritatilor privind eliminarea deseurilor (cod deseuri 08 01 12).

Consultanta

In cuprinsul acestor Informatii tehnice nu pot fi prezentate toate problemele legate de tehnicile de vopsire. Daca apar alte intrebari cu caracter tehnic, puteti obtine consultanta tehnica contactand: e-mail: awt@conticoatings.com sau tel: +49 (0) 208 9948-156. Cea mai noua versiune a Informatiilor tehnice o puteti descarca pe <http://produkte.conticoatings.com/4014939004912> sau cu Smartphone-ul (scanati codul QR).

Chemische Werke Kluthe GmbH

Administratia

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com



Informatii tehnice

Conti® SIL

Vopsea mata de dispersie pentru fatade, intarita cu siloxan, cu carcater de silicat

Observatie

Datele din acest document au la baza cunostintele si experientele noastre actuale. Din cauza multiplelor influente din timpul prelucrarii si utilizarii produselor noastre, aceste date nu exonereaza utilizatorul de realizarea testelor si verificarilor proprii. Datele prezentate nu ofera o garantie juridica cu caracter obligatoriu privind anumite proprietati sau o anumita adecvabilitate pentru un domeniu concret de utilizare. Toate drepturile de proprietate precum si legile si prevederile existente trebuie respectate pe propria raspundere de catre clientii produselor noastre.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Administratia

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com
Cod produs: 025630360514

Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com
Pagina: 3/3 - Revizia: octombrie 2017