



Informatii tehnice

## Conti® Silco TopDeck

Vopsea mata cu rasina siliconica pentru fatade, capacitate mare de difuzie

### Descrierea produsului

**Proprietati** Vopsea mată cu rasina siliconica pentru vopsiri cu tensiuni reduse ale fatadelor, rezistenta la intemperii conform VOB, Partea C, DIN 18363. Aplicare usoara, acoperire excelenta, rezistenta la pete, alcalii si imbatranire, nu este termoplastica, miros si tensiuni reduse.



**grad mare de respingere a apei  
nu formeaza film, microporos**

**permeabilitate mare  
pentru CO<sub>2</sub> si vapori de  
apa**

**Rezistent la atacuri de alge,  
muschi si mucegai**



### Date tehnice

<b>Domeniul de utilizare</b>	Exterior	<b>Incadrare BSF 26</b>	Clasa B
		<b>Densitate de difuzie vapori de apa*</b>	Clasa V1
<b>Forma de livrare</b>	Alba	<b>Rata de permeabilitate pentru apa*</b>	Clasa W3
<b>Baza liantului</b>	Combinatie de rasina siliconica/acrilat curat		
<b>Greutate specifica</b>	Circa 1,50 kg/l	<b>Grad de luci*</b>	Mat silicat
<b>Consum [1]</b>	130-180 ml/m <sup>2</sup>	<b>Cod produs F+L</b>	M-SF01
<b>Marimea ambalajelor</b>	12,5 l OFS[3] 25l, 120l, 450l	<b>Valoare limita EU-VOC</b>	(Cat. A/a): 40 g/l VOC (2010).
<b>Pastrare [2]</b>	In loc racoros si uscat circa 1 an	<b>Cod deseu [4]</b>	Proportia VOC este de maxim 40 g/l. 17 07 01 (uscat), 08 01 12 (lichid)

\* Date conform EN 1062

[1] Valorile indicate privind consumul sunt valori orientative neobligatorii per proces de lucru pe o suprafata neteda. Valorile exacte ale consumului trebuie determinate printr-o vopsire de proba pe constructia ce urmeaza a fi vopsita, dupa realizarea lucrarilor de pregatire.

[2] A se pastra in ambalajul original, nedeschis. A se inchide bine dupa utilizare.

[3] Sistem optim de vopsire prin pulverizare

[4] Va rugam sa respectati si celelalte informatii din meniul Indicatii/Eliminare!

### Date privind utilizarea si aplicarea

#### Suprafata

Suprafetele trebuie sa fie rezistente, lipsite de crapaturi, fara saruri si eflorescențe, curate, uscate, fara uleiuri si grasimi, fara pete si fara incluziuni straine. Suprafetele trebuie pregatite conform cerintelor, adecvat tipului lor si trebuie grunduite corespunzator. Inainte de aplicare trebuie verificat printr-o vopsire de proba daca materialul este adecvat suprafetei si ca cerintele dorite sunt indeplinite. In cazuri dificile solicitati consultanta. Respectati VOB, Partea C, DIN 18363, al. 3. Respectati VOB, Partea C, DIN 18363 si fisele tehnice BFS corespunzatoare.

**Tencuieli noi** Tencuielile noi trebuie lasate sa se usuce, in functie de anotimp si de conditiile de temperatura, intre 2-4 saptamani.  
Tencuielile minerale si cele cu var CS I > 1,0 N/mm<sup>2</sup> (P Ic) trebuie lasate cel putin 4 saptamani netratate sa se usuce.

**Suprafete Amorsati** suprafetele puternic absorbante cu **Conti® Silco Grund LF**.  
*puternic absorbante*

**Suprafete** In cazul suprafetelor neabsorbante, netede, prevopsiti cu eventual cu **Conti® Silco WP Grund**.

*neabsorbante* Suprafetele netede, lucioase, trebuie asprite in prealabil.

**Suprafete hidrofobe** Grunduiti suprafetele hidrofobe cu un grund de aderenta adecvat, cu continut de solventi si pigmentat cu alb

### Chemische Werke Kluthe GmbH

#### Administratia

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12

Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176

[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: [info@kluthe.com](mailto:info@kluthe.com)

#### Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55

Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163

[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)



Informatii tehnice

## Conti® Silco TopDeck

Vopsea mata cu rasina siliconica pentru fatade, capacitate mare de difuzie

<b>Prelucrare</b>	De regula se aplica de doua ori, nediluat.. Vopsire, roluire sau pulverizare. Pentru evitarea depunerilor se vopseste ud-ud intr-o singura faza. Adecvat pentru aplicare prin pulverizare airless (diametrul diuzei minim 0,5 mm). Nu aplicati in cazul unor radiatii solare directe, pe ploaie, umiditate extrem de mare (ceata) sau vant puternic. Temperatura materialului, a aerului ambient si a suprafetei minim 5°C. La nevoie montati prelate tip plasa pe schele. Atentie in cazul pericolului aparitiei inghetului nocturn.
<i>Stratul de baza</i>	In cazul suprafetelor si uneltelor corespunzatoare se poate adauga pentru stratul de baza pana la max. 10% apa.
<i>Stratul intermediar</i>	In cazul unor suprafete cu multe contraste sau cu absorbtie puternica sau diferentiata, se poate aplica eventual un strat suplimentar intermediar cu o diluare de max. 10% apa.
<i>Stratul final</i>	Se aplica un strat consistent, uniform, fara diluare.
<b>Prelucrabilitate/ Timp de uscare</b>	La 23°C si o umiditate relativa a aerului de 50% suprafata devine uscata dupa cateva ore si revopsibila dupa 12 ore. Complet uscata si incarcabila dupa circa 3 zile. In cazul in care vremea este racoroasa, umeda si in cazul unor grosimi mai mari ale stratului pastrati timp de uscare mai lungi.
<b>Curatarea uneltelor</b>	In timpul pauzelor de lucru pastrati uneltele in material sau sub apa. Dupa utilizare dispozitivele de lucru trebuie curatate imediat cu apa, se pot utiliza eventual detergenti.

### Indicatii

#### De respectat in mod special

Realizarea lucrarilor trebuie facuta cu respectarea celor mai noi norme precum si a celor mai noi fise tehnice corespunzatoare. Prin colorare sunt posibile abateri fata de datele tehnice. Pentru evitarea depunerilor se vopseste ud-ud. In cazul aplicarii prin pulverizare airless materialul trebuie bine amestecat si cernut. Petele cauzate de reparatiile suprafetelor depind de multi factori si de aceea nu se pot evita. (Fisa tehnica BFS nr. 25). Dupa aplicare, in cazul unor incarcari timpurii cu umiditate (roua, ceata sau ploaie) se pot dizolva din vopsea emulsifianti. Aceasta poate duce la urme de scurgere, care apar cu o intensitate diferita in functie de intensitatea culorii. Nu este vorba de o calitate reduca a produsului. De regula, aceste efecte se auto-indeparteaza la urmatoarele intemperii. Urme vizibile de scurgere in zone ferite de ploaie trebuie spalate in scurt timp. Acest lucru trebuie facut mai ales in zona de sub acoperisuri, deoarece emulsifiantii sunt greu de indepartat dupa o perioada mai lunga de uscare.

#### Siguranta

Nu lasati la indemana copiilor. Nu inhalati vaporii pulverizati. Asigurati o aerisire suficienta in timpul si dupa utilizare. In cazul contactului cu ochii sau pielea curatati imediat cu multa apa. Nu permiteti sa ajunga in canalizare, ape sau in pamant. In timpul utilizarii vopselei evitati mancatul, bautul si fumatul. Acoperiti podelele in timpul utilizarii vopselei.

#### Eliminare

Resturile uscate cu sistemul **REMA®-System!** pot fi eliminate si ca deseuri de materiale de constructii cu codul 17 07 01 sau la gunoiul menajer. Resturile lichide trebuie eliminate cu respectarea prescriptiilor autoritatilor privind eliminarea deseurilor (cod deșeu 08 01 12).

#### Consultanta tehnica

În cuprinsul acestor Informatii tehnice nu pot fi prezentate toate problemele legate de tehnicile de vopsire. Daca apar alte intrebari cu caracter tehnic, puteti obtine consultanta tehnica contactand: e-mail: [awt@conticoatings.com](mailto:awt@conticoatings.com) sau tel: +49 (0) 208 9948-156. Cea mai noua versiune a Informatiilor tehnice o puteti descarca pe <http://produkte.conticoatings.com/4014939005018> sau cu Smartphone-ul (scanati codul QR).

#### Observatie

Datele din acest document au la baza cunostintele si experientele noastre actuale. Din cauza multiplelor influente din timpul prelucrării si utilizării produselor noastre, aceste date nu exonereaza utilizatorul de realizarea testelor si verificarilor proprii. Datele prezentate nu ofera o garantie juridica cu caracter obligatoriu privind anumite proprietati sau o anumita adecvabilitate pentru un domeniu concret de utilizare. Toate drepturile de proprietate precum si legile si prevederile existente trebuie respectate pe propria raspundere de catre clientii produselor noastre.

### Chemische Werke Kluthe GmbH

#### Administratia

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: [info@kluthe.com](mailto:info@kluthe.com)  
Cod produs: 025650360514

#### Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)  
Pagina: 2/2 - Revizia: iunie 2018

