



## Informatii tehnice


# Conti® Tekton® IG

Grund de protectie a lemnului, pentru exterior, incolor, cu continut de solvent

### Descrierea produsului

#### Proprietati

Eficient in prevenirea albastreii si a ciupercilor daunatoare (putregai).  
Domeniul de utilizare: pentru tratarea lemnului de esenta moale si tare, in exterior, fara contact cu pamantul, urmat de acoperiri ulterioare cu vopsele. Pentru placari exterioare, porti, garduri, etc. Imbunatateste durabilitatea si aderența pentru urmatoarele vopsiri.



- **putere mare de patrundere**
- **pentru lemn de esenta moale si tare fara contact cu pamantul**
- **previne albastreala si putregaiul**
- **acoperire de baza pentru urmatoarele straturi de vopsea**



### Date tehnice

<b>Forma de livrare</b>	Incolor	<b>Substante active</b>	100 g contin 1,4g IPBC; 0,45g propiconazol
<b>Domeniul de utilizare</b>	Exterior	<b>Valoare limita EU-VOC</b>	(Cat. A/f Wb): 700 g/l VOC (2010).
<b>Marimea ambalajelor</b>	750ml; 2,5 l; 5 l; 30 l	<b>Cod produs F+L</b>	Proportia VOC este de maxim 700 g/l. M-KH02
<b>Consum [1]</b>	120-160 ml/m <sup>2</sup>	<b>Nr. inreg. BAuA</b>	N-39854
<b>Greutate specifica</b>	0,832 g/cm <sup>3</sup>	<b>Cod deseu [3]</b>	17 07 01 (uscat), 08 01 11 (lichid)
<b>Pastrare [2]</b>	In loc racoros si uscat minim 24 luni		

[1] Valorile indicate privind consumul sunt valori orientative neobligatorii per proces de lucru pe o suprafata neteda. Valorile exacte ale consumului trebuie determinate printr-o vopsire de proba pe constructia ce urmeaza a fi vopsita, dupa realizarea lucrarilor de pregatire.

[2] A se pastra in ambalajul original, nedeschis. A se inchide bine dupa utilizare.

[3] Va rugam sa respectati si celelalte informatii din capitolul Indicatii/Eliminare!

#### Baza liantului

Rasina alchidica

### Date privind utilizarea si aplicarea

#### Suprafata

Suprafata trebuie sa fie rezistenta, curata, uscata, lipsita de ulei si grasimi. Suprafetele trebuie pregatite conform cerintelor, adecvat tipului lor si trebuie grunduite corespunzator. Respectati VOB, Partea C, DIN 18363, al. 3.

Lemnul crud trebuie grunduit cu **Conti® Tekton® IG**. Adecvat pentru orice lemn cu o umiditate sub 15%, pretratut in mod adecvat. Muchiile ascutite in zona ferestrelor, in special cele ale profilelor inferioare orizontale, trebuie neaparat rotunjite. Conform DIN 68121 "Profile din lemn pentru ferestre si usi de fereastră" precum si conform Fisei de date BFS nr. 18 si a directivelor Institutului pentru tehnica ferestrelor, razele muchiilor trebuie sa fie de minim 2 mm. Compatibilitatea cu vopseaua veche trebuie eventual verificata prin incercari potrivite.

#### Colorarea materialului

Nu colorati materialul

#### Diluare

Materialul este pregatit pentru utilizare.

#### Pregatirea Materialului

Agitati inainte de utilizare si dupa utilizare inchideti bine ambalajul.

#### Aplicare

Vopsire, imersare sau pulverizare (numai in instalatii inchise). Temperatura materialului, a aerului ambient si a suprafetei minim 5°C. Nu aplicati la temperaturi mai mari de +30°C. Nu aplicati in caz de umezeala extrem de mare (ceata), ploaie sau radiatii solare directe. Atentie in cazul pericolului aparitiei inghetului nocturn. Respectati instructiunile de utilizare. Nerespectarea acestora poate duce la daunarea sanatatii si a mediului inconjurator.



## Informatii tehnice

# Conti® Tekton® IG

Grund de protectie a lemnului, pentru exterior, incolor, cu continut de solvent

### Timpi de uscare

Suprafata uscata dupa circa 5 ore. Dupa circa 12 ore se poate vopsi cu o vopsea cu continut de solventi, dupa circa 5 zile cu o vopsea apoasa.

### Curatarea uneltelor

Cu perie de curatare, diluant sau diluant pe baza de rasina.

## Indicatii

### De respectat in mod special

Respectati VOB, Partea C, DIN 18363 al. 3, fisele tehnice corespunzatoare, fisele de securitate UE corespunzatoare. In cazuri dificile solicitati consultanta.

Nu permiteti accesul copiilor. Nu mancati, nu beti si nu fumati in timpul lucrului. A nu se utiliza in cazul lemnului care intra in contact direct cu alimente sau furaje. Nu tratati stupii de albine, sere (in interior) si saune (in interior). A nu se utiliza in interior. A nu se utiliza in cazul lemnului care intra in contact prelungit cu pielea. Nu lucrati la lumina deschisa si foc deschis. Se va pastra numai in ambalajul original. Dupa utilizare inchideti in mod etans! Produsul este otravitor pentru pesti si animalele din hrana pestilor. Nu permiteti sa ajunga in ape de suprafata sau in canalizare. Nu depozitati produsul la temperaturi sub 0°C (inghet) sau peste +30°C. Eliminati resturile lichide conform reglementarilor (loc de colectare pentru deseuri speciale EAK/AVV: 08 01 11). Ambalajele goale (fara picurari) se vor depune in recipiente de colectare pentru materiale. Nu este un produs periculos pentru transport conform RID/ADR. Utilizati biocidele in siguranta!

Daunator pentru organismele din apa, poate avea efecte daunatoare prelungite in ape. Dauneaza sanatatii; in cazul inghitirii poate provoca daune plamanilor. Evitati eliberarea in mediul inconjurator. Obtineti informatiile speciale/consultati fisa de securitate. In caz de inghitire nu provocati vomă. Solicitati imediat consultanta medicului si prezentati ambalajul sau eticheta. Nu inhalati gazul/vaporii/aerosolii. Evitati contactul cu pielea. Purtati manusi adecvate. Contine propiconazol. Poate produce reactii alergice.

### Eliminare

Resturile uscate cu sistemul **REMA®-System!** pot fi eliminate si ca deseuri de materiale de constructii cu codul 17 07 01 sau la gunoierul menajer. Resturile lichide trebuie eliminate cu respectarea prescriptiilor autoritatilor privind eliminarea deseurilor (cod deseuri 08 01 11).

### Consultanta tehnica

In cuprinsul acestor Informatii tehnice nu pot fi prezentate toate problemele legate de tehnicile de vopsire. Daca apar alte intrebari cu caracter tehnic, puteti obtine consultanta tehnica contactand: e-mail: [awt@conticoatings.com](mailto:awt@conticoatings.com) sau tel: +49 (0) 208 9948-156. Cea mai noua versiune a Informatiilor tehnice o puteti descarca de pe <http://produkte.conticoatings.com>.

### Observatie

Datele din acest document au la baza cunostintele si experientele noastre actuale. Din cauza multiplelor influente din timpul prelucrării si utilizării produselor noastre, aceste date nu exonereaza utilizatorul de realizarea testelor si verificarilor proprii. Datele prezentate nu ofera o garantie juridica cu caracter obligatoriu privind anumite proprietati sau o anumita adecvabilitate pentru un domeniu concret de utilizare. Toate drepturile de proprietate precum si legile si prevederile existente trebuie respectate pe propria raspundere de catre clientii produselor noastre.