

Informatii tehnice

Conti[®] Tolit[®] Aqua



Vopsea mata speciala de interior, diluabila cu apa, cu efect de izolare

Descrierea produsului

Proprietati

Vopsea izolanta mata pe baza de rasini alchidice. Acoperire mare, pentru vopsirea mata a peretilor si altor suprafete interioare, efect de izolare a petelor de nicotina, cafea, funingine, lalignina, apa uscata, etc. Prelucrare usoara, miros si stropire scazute. Capacitate excelenta de difuzie, diluabila cu apa, fara solventi si fara plastifianti.



- Uscare rapida
- Efect inalt de izolare
- Pastreaza structura, fara tensiuni
- Vopsea de renovare si izolare pe baza de rasini alchidice



Date tehnice

Forma de livrare	Alba	Rezistența la frecare umeda*	Clasa 2
Domeniul de utilizare	Interior	Raport de contrast/clasa puterii de acoperire*	2 la 6 m ² /l
Marimea ambalajelor	5 l; 12,5 l	Grad de luci*	mat < 10 E (85°)
Consum [1]	6 m ² /l - 165 ml/m ²	Granulatie maxima*	fina <100 μm
Spesz. Gewicht	Circa 1,522 g/cm ³	Cod produs F+L	M-DF02
Pastrare [2]	In loc racoros si uscat circa 1 an	Valoare limita EU-VOC	(Cat. A/a): 30 g/l VOC (2010) Proportia VOC este de maxim max. 30 g/l.
		Cod deseu [3]	17 07 01 (uscat), 08 01 12 (lichid)

* Date conform DIN EN 13300

[1] Valorile indicate privind consumul sunt valori orientative neobligatorii per proces de lucru pe o suprafata neteda. Valorile exacte ale consumului trebuie determinate printr-o vopsire de proba pe constructia ce urmeaza a fi vopsita, dupa realizarea lucrarilor de pregatire.

[2] A se pastra in ambalajul original, nedeschis. A se inchide bine dupa utilizare.

[3] Va rugam sa respectati si celelalte informatii din meniul Indicatii/Eliminare!

Compozitie (conform VdL)

Dispersie alchidica, dioxid de titan, talc, creta, caolin, aditivi, conservanti, metilisotiazolinona si benzisotiazolinona

Date privind utilizarea si aplicarea

Suprafata

Adecat pentru orice suprafata pregatita conform cerintelor. Suprafata trebuie sa fie rezistenta, curata, uscata, lipsita de ulei si grasimi. Suprafetele trebuie pregatite conform cerintelor, adecvat tipului lor si trebuie grunduite corespunzator. In cazuri extreme trebuie utilizat **Conti[®] Tolit[®] 2010** oder **ContiPur[®] Multigrund**. Inainte de aplicare trebuie verificat printr-o vopsire de proba daca materialul este adecvat suprafetei si trebuie sa va asigurati ca sunt indeplinite cerintele solicitate. In cazuri dificile solicitati consultanta; Respectati VOB, Partea C, DIN 18363, al. 3. Respectati VOB, Partea C, DIN 18363, al. 3.1.1 si fisele tehnice BFS corespunzatoare.

Suprafete puternic absorbante

Amorsati suprafetele puternic absorbante cu **Conti[®] Uni Tiefgrund** sau **Conti[®] Puracryl Tiefgrund**.

Suprafete neabsorbante

In cazul suprafetelor neabsorbante prevopsiti cu **Conti[®] Puracryl WP Grund**. Suprafetele netede, lucioase, trebuie asprite in prealabil.

Colorarea materialului

Nu este permisa colorarea **Conti[®] Tolit[®] Aqua**.

Pregatirea materialului

Conti[®] Tolit[®] Aqua se aplica nediluat. In cazul unor suprafete bogate in contraste si/sau suprafete mai murdare trebuie aplicata o vopsire de grunduire sau de acoperire. Aplicarea se poate face prin vopsire, roluire si stropire. Pentru evitarea depunerilor se vopseste ud-ud intr-o singura faza. In cazul aplicarii airless utilizati o duza cu diametrul de minim 0,5 mm si reglati vascozitatea cu max. 10% apa). Temperatura materialului, a aerului ambient si a suprafetei minim 5°C.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Administratia

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Technische Informationen

Conti[®] Tolit[®] Aqua



Vopsea mata speciala de interior, diluabila cu apa, cu efect de izolare

Prelucrabilitate/ Timpi de uscare

La 23°C si o umiditate relativa a aerului de 50% se poate acoperi dupa 6 - 8 ore cu **Conti's Beste**. Cu el insusi sau alte vopsele de dispersie se poate acoperi dupa 24 de ore, in cazul culorilor inchise recomandam utilizarea produsului **Conti® TeknoClean®**. Complet uscata si incarcabila dupa circa 3 zile. In cazul in care vremea este racoroasa, umeda si in cazul unor grosimi mai mari ale stratului pastrati timpi de uscare mai lungi.

Curatarea uneltelor

In timpul pauzelor de lucru pastrati uneltele in material sau sub apa. Dupa utilizare dispozitivele de lucru trebuia curatate imediat cu apa, se pot utiliza eventual detergenti.

Indicatii

De respectat in mod special

Realizarea lucrarilor trebuie facuta cu respectarea celor mai noi norme precum si a celor mai noi fise tehnice corespunzatoare. Prin colorare sunt posibile abateri fata de datele tehnice. In vederea evitarii depunerilor materialul trebuie aplicat ud-ud. In cazul aplicarii prin stropire airless materialul trebuie bine amestecat si cernut. Petele cauzate de reparatiile suprafetelor depind de multi factori si de aceea nu se pot evita. (Fisa tehnica BFS nr. 25).

Indicatii speciale

Nu lasati la indemana copiilor. In cazul contactului cu ochii sau pielea curatati imediat cu multa apa. In cazul aplicarii prin procedeul de stropire nu inspirati ceata. In cazul utilizarii in interior asigurati o aerisire si ventilatie corespunzatoare. Nu permiteti sa ajunga in canalizare, ape sau in pamant. Alte indicatii gasiti in fisa de date de securitate UE.

Eliminare

Resturile uscate cu sistemul **REMA[®]-System!** pot fi eliminate si ca deseuri de materiale de constructii cu codul 17 07 01 sau la gunoiul menajer. Resturile lichide trebuie eliminate cu respectarea prescriptiilor autoritatilor privind eliminarea deseurilor (cod deseuri 08 01 12).

Consultanta tehnica

In cuprinsul acestor Informatii tehnice nu pot fi prezentate toate problemele legate de tehnicile de vopsire. Daca apar alte intrebari cu caracter tehnic, puteti obtine consultanta tehnica contactand: e-mail: awt@conticoatings.com sau tel: +49 (0) 208 9948-156. Cea mai noua versiune a Informatiilor tehnice o puteti descarca pe <http://produkte.conticoatings.com/4005941043815> sau cu Smartphone-ul (scanati codul QR).

Observatie

Datele din acest document au la baza cunostintele si experientele noastre actuale. Din cauza multiplelor influente din timpul prelucrarii si utilizarii produselor noastre, aceste date nu exonereaza utilizatorul de realizarea testelor si verificarilor proprii. Datele prezentate nu ofera o garantie juridica cu caracter obligatoriu privind anumite proprietati sau o anumita adecvabilitate pentru un domeniu concret de utilizare. Toate drepturile de proprietate precum si legile si prevederile existente trebuie respectate pe propria raspundere de catre clientii produselor noastre.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Administratia

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com