

Uni-QuartzGrund

Grund intarit cu siloxan de granulatie fina pentru tencuieli decorative



Descriere	Grund de granulatie fina intarit cu siloxan pentru tencuieli decorative	
Caracteristici	Albe, imbunatateste adeziunea, regleaza absorbita, permeabila la vapori de apa, rezistenta alcalin Grund pentru adeziune si reducerea absorbtiei substratului. Pentru a evita aparitia diferentelor de culoare, un substrat omogen trebuie aplicat conform materialului si a timpului de uscare. Nu aplicati pe suprafete umede sau murdare. Nu este potrivit pentru suprafete orizontale.	
Aplicare		
Consum	Approx. 0.2–0.25 kg/m ²	
Date tehnice	Tip	Grund de granulatie fina
	Consistenta	Lichid
	Liant	Dispersie polimerica, intarita cu siloxane
	Densitate	approx. 1.4 kg/dm ³
Prelucrare	Amestecati cu un malaxor pe viteza mica cu max. 20 % apa. Substraturile dure sau puternic absorbante ar trebui pretratate cu Deep Primer LF. Aplicati cu o rola sau pensula.	

Curatati sculele dupa terminarea lucrarilor. Acoperiti cu atentie suprafetele adiacente., spaland cu multa apa daca se va stropi cu grund in timpul lucrului. A nu se utiliza la temperaturi ale aerului si a cladirii sub + 5 grade C sau direct in lumina soarelui, curenti de aer sau ingheturi nocturne preconizate.

Setare speciala WE:

Uscarea rapida a suprafetei duce la rezistenta timpurie la ploaie. Uscarea este fizica, si prin urmare este puternic dependenta privind temperatura, umiditatea si miscarea aerului.

Umiditatea relativa a aerului nu trebuie sa depaseasca 95%, iar cea mai mica temperatura a aerului si a corpului cladiri sa fie de +1grad C. Se recomanda luarea unei masuri de protectie(impotriva ploii), pe fatada pentru a lucra in siguranta.



Acoperirea suprafetei	Dupa o uscare suficienta(cel putin 24 ore la 20 grade C), acoperiti cu tencuieli minerale sau pastoase.
Forma de livrare	25.0 galeata (24 galeti/palet) 15,0 kg/ galeata (24 galeti/palet) 4,0 kg/galeata (80 galeti/palet)
Depozitare	Pastrati galetile inchise ermetic in loc racoros, dar fara inghet.
Referinta	Protejati ochii si pielea.. Giscode: M-GP01
Serviciu de consultanta	Informatiile furnizate in aceasta fisa tehnica sun tdoar orientari generale.In cazul in care apar intrebari tehnice legat de aplicarea stratului de grund, va rugam sa contactati biroul de vanzari.
Optica	Rugozitate fina
Culoare	Alb sau nuanat

Uni-QuartzGrund

Grund intarit cu siloxan de granulatie fina pentru tencuieli decorative

Optiuni



WE – Rezistența timpurie la ploaie pentru temperaturi de la +1°C la 10°C

Toate informațiile din această publicație se bazează pe experiență, teste și încercări. O garanție pentru validitatea generală a datelor și declarațiilor individuale este exclusă în ceea ce privește condițiile diferite de prelucrare și șantier. Trebuie respectate regulile general recunoscute și tehnice ale ingineriei de construcții, precum și standardele și liniile directoare aplicabile. Edițiile anterioare nu sunt valabile odată cu publicarea acestei publicații. Ne rezervăm dreptul de a face modificări în cadrul dezvoltărilor ulterioare ale produselor și aplicațiilor. Vă rugăm să consultați paginile noastre de internet pentru cele mai recente informații. Pentru toate tranzacțiile comerciale, termenii și condițiile noastre actuale de vânzare și livrare.

HUMA FARBEN GmbH

Ziegelfeldstraße 66 D-73563 Möggingen

Fon +49.(0)7174.89899-0

Fax +49.(0)7174.89899-18

www.huma-farben.de info@huma-farben.de