

Tencuiala decorativa silicatica premium de fatada K/R

Facade Tencuiala Plasters decorativa /Silicate respirabila, FacadePlaster cutensiuini K/R/MP, reduce /Technical data sheet / Status: October 2018



Descriere

Tencuială de fațadă minerală silicatica conform DIN EN 15824 realizată din materii prime minerale precum marmură, calcar și quartz, protejată împotriva algelor și a atacurilor fungice prin protecția filmului încapsulat. Foarte uzitat la cladiri vechi, restaurari, monumente, fatade expuse la umezeala, etc.

Caracteristici

Non-peliculogen și microporos, foarte permeabil la CO₂ și vapori de apă pentru substraturi minerale și organice. Rezistent la alcali și nesaponificabil.

Aplicare

A se folosi ca strat final peste substraturile:

Ciment

var-, tencuiei pe baza de ciment-var din categoria CSII, CS III si CS IV (in prealabil MG P II si P III) pentru renovarea tencuieiilor fatadelor peste straturile minerale de intarire sau driscuite. Peste sistemele de izolare termica dupa aplicarea straturilor suport.

Toate substraturile trebuiesc sa fie uscate, portante, curatate si fara reziduri care sa impiedice aderenta materialului.

Consum

K1.5	aprox. 2.7 kg/m ²	R2	aprox. 3.0 kg/m ²
K2	aprox. 3.0 kg/m ²	R3	aprox. 3.8 kg/m ²
K3	aprox. 3.8 kg/m ²	MP	aprox. 2.0 – 4.0 kg/m ²

Date tehnice

Clasificare	Tencuiei exterioare conform EN 15824 cu lianti organici
Densitate	aprox. 1.8 kg/m ³
Aderenta	>= 0.3 MP conform EN 1542
Perm. la vapori de apaS _d	Class V ₁ (high) conform EN ISO 7783-2
Absorbita apei	Class W ₃ (low) conform EN 1062-3

HUMA FARBEN GmbH D-73563 Mögglingen	
11	
DIN EN 15824 Plaster with organic binders for outdoor use	
Water vapour permeability	V1 high
Water absorption	W2 low
Adhesive strength	>= 0.3 N/mm ²
Durability (frost resistance)	KLF
Thermal conductivity λ10dry,mat	KLF
Reaction to fire	A2-s1, d0
Product	Silicate Facade Plaster

Prelucrare

Materialul poate fi prelucrat dupa o amestecare pe viteza joasa cu un malaxor. Daca este necesar, puteti sa ajustati consistenta materialul cu putina apa. Se aplicacu o gletiera din otel inoxidabil sau cu pompa panala grosimea bobului si finisati cu o gletiera din plastic. Finisajele aspre pot fi obtinute folosind si driscuind cu bucati de lemn sau polistiren.

Curatati sculele dupa terminarea lucrarilor cu apa. Pentru a evita acumularea si defectele structurale ale tencuieiilor, lucrati cat mai rapid ud pe ud si folositi cat o mana de lucru mai mare pentru suprafete mari. Folositi numai materiale cu același număr de lot pe suprafețe continue sau mixati materialele cu numere de lot diferite inainte. Acoperiți cu atenție suprafețele adiacente. Spălați imediat stropii cu multă apă. Nu folosiți materialul cand temperatura cladirii sau de afara este sub +5°C, precum si pe suprafețe luminate direct de razele soarelui sau cand se asteapta temperaturi de inghet pe timpul noptii.


Tencuiala silicatica de fatada K/R/MP

Breathable low-tension decorative plaster

Trebuie acordata o atentie amanuntita:

VOB, partea C, DIN 18363, secțiunile 2 și 3, precum și buletinele BFS pentru zonele de lucru relevante.



Suprafata de acoperire	De regulă, nu este necesară o acoperire suplimentară. Dacă este necesar, un strat de vopsea de fațadă poate fi aplicat după ce tencuiala s-a uscat..
Forma de livrare	25 kg galeata (24galeti/palet)
Depozitare	A se păstra bine închis, într-un loc racoros și fără îngheț.
Referinta	Protejați-va ochii și pielea. Giscode: M-SF01
Serviciu de consultanta	Informațiile furnizate în această foaie de date sunt numai instrucțiuni generale. Dacă apar întrebări tehnice într-o anumită aplicație, vă rugăm să contactați biroul nostru de vânzări.
Optica	Tencuială de grâu (K)(bob de orez) sau structură canelată(scoarta de copac).
Culoare	Alb sau nuanțat cu pigmenți anorganici
Optiuni	 AF – Additional equipment against algae and fungal attack

Toate informațiile din această publicație se bazează pe experiență, teste și încercări. O garanție pentru validitatea generală a datelor și declarațiilor individuale sunt excluse cu privire la diferite condiții de prelucrare și șantier. Trebuie respectate regulile tehnice general recunoscute și tehnice de construcții, precum și standardele de aplicare și instrucțiunile trebuie observate. Edițiile anterioare nu sunt valide cu publicarea acestei publicații. Ne rezervăm dreptul de a face modificări în sfera de aplicare a dezvoltărilor ulterioare ale produselor și aplicațiilor.

Vă rugăm să consultați paginile noastre de internet pentru cele mai recente informații. Pentru toate tranzacțiile comerciale, termenii și condițiile noastre actuale de vânzare și livrare.

REFLEX COLOR
RO 18707552
str. Calea Aradului 4/A
Complex Lucefarul
410223 - Oradea
Bihor, Romania
office@reflexcolor.ro
www.reflexcolor.ro

- vision and quality -

